



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0160

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2022) FZ01-01187Z



产品名称

Product

FK09970复合面料19SS黑色+19FW木炭灰

受检单位

Organization to be

Inspected

生产单位

Manufacturer

江苏南纬纤维科技有限公司

委托单位

Consignor

探路者控股集团股份有限公司

检验检测类别

Classification of Test

委托检验



南京市产品质量监督检验院

南京市质量发展与先进技术应用研究院

检 验 检 测 报 告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2022)FZ01-01187Z

共6页第1页 Page No:6-1

样品名称 Sample Name	FK09970复合面料19SS黑色+19FW木炭灰				
规格型号 Specifications	---	商 标 Trademark	探路者		
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	---\---	样品等级 Grade	合格品 B类		
抽样地点 Sampling Location	---	样品来源\状态 Sample Source\ Condition	送样\符合检验要求		
委托单位\地址\电话 Applicant Unit\Add\Tel.	探路者控股集团股份有限公司\北京市昌平区北七家镇宏福创业园28号\---				
受检单位\地址\电话 Unit being tested\Add\Tel.	---\---\---				
生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel.	江苏南纬纤维科技有限公司\盐城市经济开发区黄山路79号\18262389063				
任务来源 Task Source	委托				
抽样日期 Sampling Date	---	抽样人员 Sampling Staff	---	抽样基数 Sampling Amount	---
样品数量 Sample Quantity	1块 其中备样量: ---	检查封样人员 Checking and Sealing Staff	---	样品到达日期 Samples Arrival Date	2022-03-15
抽样单\委托书编号 Sampling Document\Applicant No.	2210312	封样状态 Sealing State	---	检验检测日期 Test Date	2022-03-15~2022-03-17
检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis	FZ/T 81007-2012 《单、夹服装》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 T/FM001-2020 《机织面料理化性能要求》 Q/CPTLZ 0014.5-2020 《TiEF SHELL功能性纺织品材料》 FZ/T 01057.2-2007 《纺织纤维鉴别试验方法 第2部分:燃烧法》 FZ/T 01057.4-2007 《纺织纤维鉴别试验方法 第4部分:溶解法》 FZ/T 01095-2002 《纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法》				
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验,所检项目符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准规定的B类产品、Q/CPTLZ 0014.5-2020 《TiEF SHELL功能性纺织品材料》、T/FM001-2020 《机织面料理化性能要求》和FZ/T 81007-2012 《单、夹服装》标准规定的合格品要求(纤维含量提供实测数据)。本检验检测报告仅对来样负责。 _____				
备 注 Remarks	款号: TAMMAK91235/TAEEAK91211/TAMMBK91707/TAMMBK92706/TAWWAK91209 客户提供企业标准T/FM001-2020 《机织面料理化性能要求》、Q/CPTLZ 0014.5-2020 《TiEF SHELL功能性纺织品材料》。 本机构能力范围覆盖了企业标准中的所检项目参数。 检验检测地点: 江苏省南京市玄武区红山路168号。				
编 制: Composed By 审 核: Checked By 批 准: Approved By 签发日期: Signature Date 2022-03-17 (检验检测专用章) Stamp of Inspection and Testing					

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2022) FZ01-01187Z

共6页第2页 Page No:6-2

序号	检验检测项目		技术要求 (FZ/T81007-2012 合格品、B类)	检验检测方法标准	单位	检验检测结果	单项 评价
1	纤维含量		——	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T01095-2002	%	面层: 聚酯纤维 92.6 氨纶 7.4 底层: 聚酯纤维 100	——
2	甲醛含量		≤75	GB/T2912.1-2009	mg/kg	未检出(检出限: 20)	合格
3	pH 值		4.0~8.5	GB/T7573-2009	——	6.7	合格
4	耐皂洗 色牢度	变色	≥3	GB/T3921-2008 C (3)	级	4-5	合格
		沾色	≥3			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
5	耐水色 牢度	变色	≥3	GB/T5713-2013	级	4-5	合格
		沾色	≥3			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
6	耐酸汗 渍色牢 度	变色	≥3	GB/T3922-2013	级	4-5	合格
		沾色	≥3			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
7	耐碱汗 渍色牢 度	变色	≥3	GB/T3922-2013	级	4-5	合格
		沾色	≥3			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
8	耐摩擦 色牢度	干摩	≥3	GB/T3920-2008	级	4	合格
		湿摩	≥2-3 (起绒、植绒类 面料、深色面料允许 降半级)			4-5 (深色)	
9	耐光色 牢度	变色 (深)	≥3	GB/T8427-2008 方 法 3	级	符合 3	合格
10	起球		≥3	GB/T4802.1-2008	级	4 (490cN, 起毛 10 次, 起球 50 次)	合格
11	接缝性能		疵裂≤0.6, 缝子测试 过程不得出现织物断 裂、滑脱、缝纫线断 裂	FZ/T81007-2012 中 附录 A	cm	经向 0.2 纬向 0.2	合格
12	异味		无	GB18401-2010 中 6.7	——	无	合格

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2022) FZ01-01187Z

共6页第3页 Page No:6-3

序号	检验检测项目		技术要求 (T/FM 001-2020、B类)	检验检测方法标准	单位	检验检测结果	单项评价
13	纤维含量		——	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T01095-2002	%	面层: 聚酯纤维 92.6 氨纶 7.4 底层: 聚酯纤维 100	——
14	甲醛含量		≤75	GB/T2912.1-2009	mg/kg	未检出(检出限: 20)	合格
15	pH 值		4.0~8.5	GB/T7573-2009	——	6.7	合格
16	耐皂洗色牢度	变色	≥3-4	GB/T3921-2008 C (3)	级	4-5	合格
		沾色	≥3-4			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
17	耐水色牢度	变色	≥3-4	GB/T5713-2013	级	4-5	合格
		沾色	≥3-4			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
18	耐酸汗渍色牢度	变色	≥3-4	GB/T3922-2013	级	4-5	合格
		沾色	≥3-4			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
19	耐碱汗渍色牢度	变色	≥3-4	GB/T3922-2013	级	4-5	合格
		沾色	≥3-4			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
20	耐摩擦色牢度	干摩	≥3-4	GB/T3920-2008	级	4	合格
		湿摩	≥2-3			4-5	
21	耐光色牢度		≥3	GB/T8427-2019 方法 3	级	符合 3	合格
22	起毛起球		≥3-4	GB/T4802.1-2008	级	4 (590cN, 起毛 150 次, 起球 150 次)	合格
23	纈裂		≤0.5	GB/T13772.2-2018	cm	经向 0.2 纬向 0.2	合格
24	表面抗湿性	洗前	≥4	GB/T4745-2012	级	4	合格
25	异味		无	GB18401-2010 中 6.7	——	无	合格

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2022) FZ01-01187Z

共6页第4页 Page No:6-4

序号	检验检测项目		技术要求 (Q/CPTLZ0014.5-2 020、B类)	检验检测方法标准	单位	检验检测结果	单项 评价
26	甲醛含量		≤ 75	GB/T2912.1-2009	mg/kg	未检出 (检出限: 20)	合格
27	pH 值		4.0~8.5	GB/T7573-2009	——	6.7	合格
28	耐水色 牢度	变色	≥ 3	GB/T5713-2013	级	4-5	合格
		沾色	≥ 3			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
29	耐酸汗 渍色牢 度	变色	≥ 3	GB/T3922-2013	级	4-5	合格
		沾色	≥ 3			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
30	耐碱汗 渍色牢 度	变色	≥ 3	GB/T3922-2013	级	4-5	合格
		沾色	≥ 3			毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯 4-5 锦纶 4 棉 4-5 醋酯 4	
31	耐摩擦 色牢度	干摩	≥ 3	GB/T3920-2008	级	4	合格
32	异味		无	GB18401-2010 中 6.7	——	无	合格



检 验 检 测 报 告

Inspection and Testing Report

报告编号：NZJ（2022）FZ01-01187Z

共6页第5页 Page No:6-5

序 号	检验检测项目	技 术 要 求 (Q/CPTLZ 0014.5-2020) (Tief SHELL-X1)	检验检测方法 标准	单位	检验检测结果	单项 评价
33	透气率	≤140	GB/T5453-1997	mm/s	78	合格
34	透湿率	≥2500	GB/T12704.1-2009	g/（m ² ·24h）	5641	合格



检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2022) FZ01-01187Z

共6页第6页 Page No:6-6

序号	检验检测项目		技 术 要 求	检验检测方法标准	单位	检验检测结果	单项评价
35	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	≤20	GB/T17592-2011	mg/kg	未检出	合格
		联苯胺	≤20			未检出	
		4-氯邻甲苯胺	≤20			未检出	
		2-萘胺	≤20			未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	≤20			未检出	
		对氯苯胺	≤20			未检出	
		2，4-二氨基苯甲醚	≤20			未检出	
		4，4′-二氨基二苯甲烷	≤20			未检出	
		3，3′-二氯联苯胺	≤20			未检出	
		3，3′-二甲氧基联苯胺	≤20			未检出	
		3，3′-二甲基联苯胺	≤20			未检出	
		3，3′-二甲基-4，4′-二氨基二苯甲烷	≤20			未检出	
		2-甲氧基-7-甲基苯胺	≤20			未检出	
		4，4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	≤20			未检出	
		4，4′-二氨基二苯醚	≤20			未检出	
		4，4′-二氨基二苯硫醚	≤20			未检出	
		邻甲苯胺	≤20			未检出	
		2，4-二氨基甲苯	≤20			未检出	
		2，4，7-三甲基苯胺	≤20			未检出	
		邻氨基苯甲醚	≤20			未检出	
		2，4-二甲基苯胺	≤20			未检出	
		2，6-二甲基苯胺	≤20			未检出	
		7-硝基-邻甲苯胺	≤20			未检出	
		4-氨基偶氮苯	≤20			未检出	
可分解致癌芳香胺染料检出限均为 5 mg/kg							
备注：——							

以下空白