HONGGANG TEXTILE TECHNOLOGY CO.LTD.

Report ref 报告标号：FI220318084

TEST REPORT 检测报告

CLIENT 客户：宏港纺织 Article No 品名：C212006PH COLOR 色名：19SS藏蓝

P/O NO. 订单号：E2220987 Batch No 卡号：220216192 COLOR No 色号：A22020704

Operator 测试员： TEST DATE 测试日期：2022-03-18 客单号：陈亮BJ08+无

Testing Items 测试项目	Standard Test Method 测试标准	Requirements 要求	Results 结果
Yellow after moulding 压模后黄变	ISO		
Cross staining 撞色	GB		
Washing Shrinkage 缩水率（%） Width(横缩/花宽)	GB/T 8629	+2/-3%	-0.5%
Washing Shrinkage 缩水率（%） Length(直缩/花高)	GB/T 8629-2000	+2/-3%	-0.5%
PH level PH值	GB 7573	4-8.5	6.2
Formaldehyde 甲醛	ISO 14184-1		
Colorfastness to rubbing(Dry) 耐磨擦色牢度(干)	GB/T 3920-1997	3-4	3-4
Colorfastness to rubbing(Wet) 耐磨擦色牢度(湿)	GB/T 8629	3-4	3-4
soak in water fastness 泡水牢度	HGWCCPS-01		
soap staining 皂液沾色	GB/T 3921-2008		
color fastness to storage 色迁移/储存色牢度	AATCC 163	4	4
DAIMARU BLEEDING TEST 色泣牢度	日本大丸法		
sublimation fastness 耐升华色牢度	ISO 105 P01		
Phenolic yellowing 酚黄变	ISO 105 X18		
Color fastness to light 日晒牢度	GB/T 8427	3-4	
Light perspiration compound fastness 耐光汗复合色牢度			
Color fastness to chlorinated water 耐氯水牢度	GB/T 8433		
Appearance after washing 洗后外观			

Testing Items 测试项目	Standard Test Method 测试标准	Requirements 要求		测试结果	CS沾色测试结果					
		CC变色	CS沾色	CC变色	Acetate 醋脂	Cotton 棉	Nylon 锦纶	Pet 涤纶	Acrylic 腈纶	Wool 羊毛
Colorfastness to Washing 耐水洗色牢度	GB/T 3921.1-2008	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Colorfastness to Water 耐水浸色牢度	GB/T 5713-1997	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Colorfastness to Alkali Perspiration 耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-1995	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4

Colorfastness to Acid Perspiration 耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-1995	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Colorfastness to Sea water 耐海水色牢度	GB/T 5714-1997									
备注Remark:										

制表人CurrentUserId:050355　　审核Check：　　结果ConClusion：