



实验室检测结果报告单

【为提高数据及时性，本检验结果尚未经授权签字人批准，具有不确定性，仅供您参考。若个别数据有修正，我们将及时告知您，最终以授权签字人签发的检验报告为准。】

说明：[强]代表强制标准；[产]代表产品标准；[企]代表企业标准或内控标准。

委托单信息						
委托单号	1000445297		打印版本	20220414155637		
委托方	探路者控股集团股份有限公司		送样方	广东省佛山市优溢服饰有限公司		
商标	TOREAD kids		收单日期	2022/04/11		
款号	QAUUAK93153		检验类别	委托检验(客户送样)		
判定依据	强制标准: GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B类 产品标准: FZ/T 73045-2013 《针织儿童服装》 合格品					
EctID:	1000445297010	面料: , / , 杏色				
检测项目	FZ00001-纤维含量	项目判定	/	审核信息	审批通过(冯晓冉, 2022/04/14, 15:56:37)	
参考成分	锦纶88 氨纶12 色牢度多纤					
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	纤维含量	FZ/T 01057.1-2007;FZ/T 01057.2-2007;FZ/T 01057.3-2007;FZ/T 01057.4-2007		%	产:锦纶88 氨纶12 色牢度多纤	样品含胶, 结果仅供参考。 自定义
0002	纤维含量	GB/T 2910.1-2009		%	/	棉 60.9
0003	纤维含量			%	/	(含胶)
0004	纤维含量	FZ/T 01095-2002 方法B		%	/	聚酯纤维 39.1
0005	纤维含量			%	/	(含胶)
0006	纤维含量	FZ/T 01057.1-2007;FZ/T 01057.2-2007;FZ/T 01057.3-2007;FZ/T 01057.4-2007		%	/	聚酯纤维 93.7
0007	纤维含量	FZ/T 01057.1-2007;FZ/T 01057.2-2007;FZ/T 01057.3-2007;FZ/T 01057.4-2007		%	/	氨纶 6.3
0008	纤维含量			%	/	(含胶)
检测项目	FZ00002-水洗尺寸变化率	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘新朋, 2022/04/14, 11:04:56)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	直向	GB/T 8628、GB/T 8629 、GB/T8630		%	产:-6.0~+3.0	-2.0
0002	横向	GB/T 8628、GB/T 8629 、GB/T8630		%	产: /	-1.3
检测项目	FZ00009-顶破强力	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘新朋, 2022/04/14, 11:04:56)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	顶破强力	GB/T 19976-2005 直径38mm		N	产: ≥ 250	571
检测项目	FZ00016-起毛起球	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘新朋, 2022/04/14, 11:04:56)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	起球	GB/T 4802.1-2008 E法		级	产: ≥ 2-3	4
检测项目	FZ00037-耐水色牢度	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘永强, 2022/04/13, 14:03:29)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	变色	GB/T 5713-2013		级	强: ≥ 3 产: ≥ 3	4-5
0002	沾色(毛)	GB/T 5713-2013		级	强: ≥ 3 产: ≥ 3	4-5



实验室检测结果报告单

【为提高数据及时性，本检验结果尚未经授权签字人批准，具有不确定性，仅供您参考。若个别数据有修正，我们将及时告知您，最终以授权签字人签发的检验报告为准。】

说明：[强]代表强制标准；[产]代表产品标准；[企]代表企业标准或内控标准。

序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0003	沾色(腈纶)	GB/T 5713-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0004	沾色(聚酯纤维)	GB/T 5713-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0005	沾色(锦纶)	GB/T 5713-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0006	沾色(棉)	GB/T 5713-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0007	沾色(醋纤)	GB/T 5713-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
检测项目	FZ00038-耐汗渍色牢度	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘永强,2022/04/13,14:03:29)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	变色	GB/T 3922-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0002	沾色(毛)	GB/T 3922-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0003	沾色(腈纶)	GB/T 3922-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0004	沾色(聚酯纤维)	GB/T 3922-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0005	沾色(锦纶)	GB/T 3922-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0006	沾色(棉)	GB/T 3922-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
0007	沾色(醋纤)	GB/T 3922-2013		级	强：≥3 产：≥3	4-5
检测项目	FZ00040-耐皂洗色牢度	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘永强,2022/04/13,14:03:29)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	变色	GB/T 3921-2008 A(1)		级	产：≥3	4-5
0002	沾色(毛)	GB/T 3921-2008 A(1)		级	产：≥3	4-5
0003	沾色(腈纶)	GB/T 3921-2008 A(1)		级	产：≥3	4-5
0004	沾色(聚酯纤维)	GB/T 3921-2008 A(1)		级	产：≥3	4-5
0005	沾色(锦纶)	GB/T 3921-2008 A(1)		级	产：≥3	4-5
0006	沾色(棉)	GB/T 3921-2008 A(1)		级	产：≥3	4-5
0007	沾色(醋纤)	GB/T 3921-2008 A(1)		级	产：≥3	4-5
检测项目	FZ00044-耐光、汗复合色牢度	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘永强,2022/04/13,14:03:29)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	碱性	GB/T 14576-2009		级	产：≥3	4-5
检测项目	FZ00061-甲醛含量	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(雷金山,2022/04/14,10:36:34)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009		mg/kg	强：≤75 产：≤75	未检出
检测项目	FZ00062-pH值	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(雷金山,2022/04/14,10:36:34)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	pH值	GB/T 7573-2009			强：4.0~8.5 产：4.0~8.5	7.9



实验室检测结果报告单

【为提高数据及时性，本检验结果尚未经授权签字人批准，具有不确定性，仅供您参考。若个别数据有修正，我们将及时告知您，最终以授权签字人签发的检验报告为准。】

说明：[强]代表强制标准；[产]代表产品标准；[企]代表企业标准或内控标准。

检测项目	FZ00063-可分解致癌芳香胺染料	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(雷金山,2022/04/14,10:36:34)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2011		mg/kg	强: ≤ 20 产: ≤ 20	未检出
检测项目	FZ00104-异味	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(雷金山,2022/04/14,10:36:34)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	异味	GB 18401-2010 6.7			强: 无 产: 无	无
检测项目	FZ00159-耐光色牢度	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘永强,2022/04/13,14:03:29)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	变色	GB/T 8427-2008 方法3		级	产: ≥ 3	> 3
检测项目	FZ00800-耐干摩擦色牢度	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘永强,2022/04/13,14:03:29)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	沾色	GB/T 3920-2008		级	强: ≥ 3 产: ≥ 3	4-5
检测项目	FZ00801-耐湿摩擦色牢度	项目判定	检验合格	审核信息	审批通过(刘永强,2022/04/13,14:03:29)	
序号	检验特性	检测方法		单位	标准值	结果
0001	沾色	GB/T 3920-2008		级	产: ≥ 2-3	4-5