















天纺标检测认证股份有阻公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津) National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心 National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center





检验检测报告 Test Report

労1市 サ9市

								和 1 火	7747		
客户提供信息及要求	委托单位/地址	探路者控股集团	股份有限公司		送样人	: /					
		北京市昌平区宏	电话:	/							
	生产单位/地址	泉州市新颜纺织	科技有限公司								
		泉州市鲤城区清濛经济技术开发区雅泰路77-79号中意集团写字楼2楼210-215									
	样品信息	样品名称:	涤氨弹力网眼布		商标:	/					
		样品总数:	2块								
		号型规格:	/		颜色:	/					
		质量等级:	/		安全类别:	B类					
		产品款号或货号: QAJJAL83210/QAXXBL83247									
	判定标准:	Q/CPTLZ 0014.3-2017 TiEF DRY 功能性纺织品材料 (TiEF DRY-X1)									
,	样品描述										
	检验性质	委托检验	样品接收日期	2022-09-26	报告发布	市日期		2022-0	9-29		
	检验日期		2022-09-27	至	2022-0	9-29					
	执行标准	见附页					II An				
	检验结论	检验结果及符合性见附页。 检验单位盖章									
各注 客户声明提供的产品款号所采用物料与被测样品相同。本机构不为 含 产提供的样品款号与被测样品的关联性负责。 检测专用章											

批准:

分債

审核:

编制:

32.

















天纺标检测认证股份有阻公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津) National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin) 国家针织产品质量监督检验中心 National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告 Test Report

TTTS-WT22101580 第2页 共2页

1110 #122101000						7127 727					
检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注					
1# 水手蓝针织物155cm×300cm											
透湿率	洗前	g/(m²• 24h)	≥10000	10100	符合	GB/T 21655.1-2008					
迈他华	洗5次后	g/(m²• 24h)	≥10000	10200	1 有音	GD/ 1 21000.1-2008					
蒸发速率	洗前	g/h	≥0.18	0.34	符合	CD/T 21655 1_2002					
然 及逐 节	洗5次后	g/h	≥0.18	0.30	符合	GB/T 21655. 1-2008					
2# 航海蓝针织物155cm×300cm											
透湿率	洗前	g/(m²• 24h)	≥10000	10200	符合	GB/T 21655.1-2008					
及他学	洗5次后	g/(m²• 24h)	≥10000	10200	11) 🖽						
表写诗家	洗前	g/h	≥0.18	0.36	符合	GB/T 21655.1-2008					
蒸发速率	洗5次后	g/h	≥0.18	0.28	符合	GD/1 21000, 1-2008					