

报告编号(No.): AB22022024

第 1 页 共 3 页

委托方 探路者控股集团股份有限公司

Applicant

生产方 福建省宏港纺织科技有限公司

Manufacture

客户认定 样品信息
Submitted Sample Description
商标: 探路者
样品名称: 针织面料,
数量: 1,
描述: 虎纹印花水手蓝-晋彩印花 印花针织物, 色号: —
产品等级: 合格品,
安全类别: B 类
声明款号: QAMMAL84334/QAMMBL84135
面料编号: FK0681P;

检验类型

Test Type

委托检验

来样日期

Date Received

2022-10-13

签发时间

Date Issued

2022-10-18

判定依据

Performance

Standard

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
Q/CPTLZ 0014.3-2017 TIEF DRY 功能性纺织品材料 X1
T/FM 002-2020 针织面料理化性能要求



批准 Approved by

王宝军

Wang Baojun (Director)



备注
Notes

委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。This report is valid only for the samples delivered by clients.
对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出, 逾期不再受理。If there is any objection concerning the report, it is required that the objection should be put forth to the center within 15 days from the reception date of the report.
除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。Measurement uncertainty is not considered on the results and conformity assessment in the report unless required by the customer.
*暂未申请认可。*The test isn't requested for confirmation temporarily.



中纺标检验认证股份有限公司
CHINATESTA TEXTILE TESTING & CERTIFICATION SERVICES

国家纺织制品质量检验检测中心
进出口商品检验鉴定机构

China Testa Textile Testing & Certification Services Tel: 010-65002813 400-086-0486
Add: No.3 Yanjingli Middle Street, Chaoyang District, Beijing 10025, China

地址: 北京市朝阳区延静里中街 3 号 100025 投诉电话: 010-65987143 cttc@cttc.net.cn

www.cttc.net.cn

报告编号(No.): AB22022024



第 2 页 共 3 页

	标准(称)值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
纤维含量(%) FZ/T 01057-2007、GB/T 38015-2019			符合
	聚酯纤维 85 氨纶 15	聚酯纤维 84.1 氨纶 15.9	
pH 值 GB/T 7573-2009			符合
	4.0~8.5	6.8	
pH 值萃取介质为氯化钾溶液。			
甲醛含量(mg/kg) GB/T 2912.1-2009			符合
	≤75	未检出	
本方法的测定低限为 20mg/kg, 低于测定低限结果为“未检出”。			
异味 GB 18401-2010 条款 6.7			符合
	无	无异味	
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) GB/T 17592-2011			符合
	≤20	未检出	
本方法的检出限为 5mg/kg, 低于检出限的结果为“未检出”。			
耐水色牢度(级) GB/T 5713-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008			符合
沾色	≥3-4	4	
耐湿摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008			符合
沾色	≥2-3	4-5	
耐皂洗色牢度(级) GB/T 3921-2008			符合
变色	≥3	4-5	
沾色	≥3	4-5	
A(1): 温度 40℃, 时间 30min, 钢球 0 颗			
耐光色牢度(级) GB/T 8427-2019 方法 3			符合
变色(深色)	≥4	>4	
一阶段/对于深浅条的面料, 按蓝色羊毛标样 4 级进行曝晒, 深色按蓝色羊毛标样 4 级评级, 浅色按蓝色羊毛标 3 级评级。			
耐光、汗复合色牢度(碱汗)(级) GB/T 14576-2009			符合
变色	≥3-4	4-5	
洗液沾色程度(级) FZ/T 73020-2019 条款 6.1.11			符合
	≥3	4-5	

认证



报告专用

报告编号(No.): AB22022024



第 3 页 共 3 页

	标准 (称) 值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
起球 (级) GB/T 4802.1-2008			符合
	≥3-4	4-5	
方法 E: 压力 780cN, 起毛 0 次, 起球 600 次/具有特殊结构的织物加测反面			
蒸发速率 (洗前) (g/h) *Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 C			符合
	≥0.18	0.25	
蒸发速率 (洗涤 5 次) (g/h) *Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 C			符合
	≥0.18	0.43	
Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 A			
芯吸高度 (洗前) (mm) FZ/T 01071-2008			符合
	≥100	132	
芯吸高度 (洗涤 5 次) (mm) FZ/T 01071-2008			符合
	≥100	198	
Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 A			
滴水扩散时间 (洗前) (s) *Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 B			—
	—	1.3	
滴水扩散时间 (洗涤 5 次) (s) *Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 B			—
	—	<1	
Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 A			

以下空白

