



检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 3 1 3 8 9 7 8



第1页 共3页

客户提供信息
及要求

客户提供信息 及要求	委托单位/地址	探路者控股集团股份有限公司		送样人:	/
		北京市昌平区宏福创业园28号		电话:	/
	生产单位/地址	泉州海天 /			
	样品信息	样品名称:	针织(织物)	商标:	探路者
		样品总数:	1块		
号型规格:		/	颜色:	/	
	质量等级:	合格品	安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	FK02770(TAJJBL81838)			
判定标准:	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类) GB/T 22849-2014 针织T恤衫(合格品) T/FM 002-2020 针织面料理化性能要求				
样品描述	1# 22FW蓝黑针织物160cm×170cm				
检验性质	委托检验	样品接收日期	2023-11-10	报告发布日期	2023-11-14
检验日期	2023-11-10		至	2023-11-14	
执行标准	见附页				
检测结论	检测结果及符合性见附页。				检测单位盖章
备注	企业要求滴水扩散时间、芯吸高度、蒸发速率按Q/CPTLZ 0014.3-2017 (Tief DRY-X1) 标准判定。				

批准:

方倩

审核:

张彦

编制:





检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT23138978

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1#	22FW蓝黑针织物160cm×170cm					
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4 棉4-5 醋纤4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 [方法A(1)]
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
洗液沾色程度	/	级	≥3	4	符合	FZ/T 73020-2019
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3 (深2-3)	4-5		
耐光色牢度	深色	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光、汗复合色牢度	碱性	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4 棉4-5 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	5.9	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起毛起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008 E法
滴水扩散时间	洗前	s	≤8	0.8	符合	Q/CPTLZ 0014.3- 2017 *
	洗5次后	s	≤8	0.8	符合	
芯吸高度	洗前	mm	≥100	192	符合	Q/CPTLZ 0014.3- 2017 *
	洗5次后	mm	≥100	211	符合	

证股
测专用章
(4)



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT23138978

第3页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
蒸发速率	洗前	g/h	≥ 0.18	0.29	符合	Q/CPTLZ 0014.3 2017 *
	洗5次后	g/h	≥ 0.18	0.24	符合	

“*”表示不在CNAS、CMA授权范围内。

以下空白

