



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 4 0 2 7 3 1 4

第1页 共3页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	探路者控股集团股份有限公司		送样人:	/	
		北京市昌平区宏福创业园28号		电话:	/	
	生产单位/地址	泉州海天 /				
	样品信息	样品名称:	针织(织物)	商标:	探路者	
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
	质量等级:	合格品	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	FK02770(TAJJAL82222)				
判定标准:	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类) GB/T 22849-2014 针织T恤衫(合格品) T/FM 002-2020 针织面料理化性能要求					
样品描述	1# 19SS白色针织物150cm×160cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2024-03-19	报告发布日期	2024-03-22	
检验日期	2024-03-19 至 2024-03-21					
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果及符合性见附页。 检测单位盖章					
备注	企业要求滴水扩散时间、芯吸高度、蒸发速率按 Q/CPTLZ 0014.3-2017(TiEF DRY-X1)标准判定。 检测专用章					

批准:

单学雷

审核:

赵莹

编制:

徐铭娟



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT24027314

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1#	19SS白色针织物150cm×160cm					
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3（深2-3）	4-5		
耐光色牢度	浅色	级	≥3	>3	符合	GB/T 8427-2008
耐光、汗复合色牢度	碱性	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009
酚黄变	/	级	≥4	4-5	符合	GB/T 29778-2013 标物品牌：James Heal
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	4.8	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起毛起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008 E法
滴水扩散时间	洗前	s	≤8	2.9	符合	Q/CPTLZ 0014.3-2017 *
	洗5次后	s	≤8	0.8	符合	
芯吸高度	洗前	mm	≥100	192	符合	Q/CPTLZ 0014.3-2017 *
	洗5次后	mm	≥100	201	符合	

证股
—
测专用章
(0)



检测报告
TESTING REPORT

TTTS-WT24027314

第3页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
蒸发速率	洗前	g/h	≥ 0.18	0.26	符合	Q/CPTLZ 0014.3-2017 *
	洗5次后	g/h	≥ 0.18	0.19	符合	

“*”表示不在CNAS、CMA授权范围内。

以下空白

