

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 1 页 共 2 页

报告编号: A23A06265

| | | | | | |
|--------|---|------|------------|------|------------|
| 检测类型 | 委托检测 | 来样日期 | 2023.09.20 | 签发日期 | 2023.09.22 |
| 委托单位 | 探路者控股集团股份有限公司 | | | 委托人 | --- |
| 委托单位地址 | --- | | | 商标 | TOREAD |
| 生产单位 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | | | 标称等级 | 合格品 |
| 生产单位地址 | 福建省福清市城头镇元洪投资区元城次 4 路 | | | 安全类别 | B 类 |
| 样品名称 | 面料(FK08310) | | | | |
| 样品信息 | 一块暮紫色针织物 | | | | |
| 款号/货号 | TAZZAM82520/TAZZAM82518/TAZZCM82612 | | | | |
| 检测依据 | GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 FZ/T 73020-2019 针织休闲服装 Q/CPTLZ 0014.7-2017 TIEFCOOL 功能性纺织品材料 T/FM 002-2020 针织面料理化性能 | | | | |
| 检测结论 | 符合 | | | | |

具体项目详见下页



备注: ---

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人 (副总经理)

检测报告

Test Report

IST-J003A

第 2 页 共 2 页

报告编号: A23A06265

| 检测项目 | | 方法标准 | 单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
|-----------------|--------|------------------------------------|------------------------|---------|------|------|
| 甲醛含量 | | GB/T 2912.1-2009 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | 符合 |
| pH 值 | | GB/T 7573-2009 | --- | 4.0-8.5 | 4.2 | 符合 |
| 异味 | | GB 18401-2010 6.7 | --- | 无 | 无 | 符合 |
| 可分解致癌芳香胺染料-24 种 | | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 符合 |
| 耐水色牢度 | 变色 | GB/T 5713-2013 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| | 毛沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 腈沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 涤沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 锦沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 棉沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 醋沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 耐酸汗渍色牢度 | 变色 | GB/T 3922-2013 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| | 毛沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 腈沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 涤沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 锦沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 棉沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 醋沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 耐碱汗渍色牢度 | 变色 | GB/T 3922-2013 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| | 毛沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 腈沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 涤沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 锦沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 棉沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 醋沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 耐干摩擦色牢度 | | GB/T 3920-2008 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| 耐湿摩擦色牢度 | 浅色 | GB/T 3920-2008 | 级 | ≥3 | 4-5 | 符合 |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | GB/T 3921-2008 A(1) | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| | 毛沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 腈沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 涤沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 锦沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 棉沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | 醋沾色 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 耐光色牢度 | 浅色 | GB/T 8427-2008 方法 3 | 级 | ≥3 | >3 | 符合 |
| 耐光、汗复合色牢度(碱性) | | GB/T 14576-2009 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| 起毛起球 | | GB/T 4802.1-2008 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| 接触瞬间凉感性能 | 洗前 | GB/T 35263-2017 | J/(cm ² ·s) | ≥0.15 | 0.30 | 符合 |
| | 洗 5 次后 | | J/(cm ² ·s) | ≥0.15 | 0.29 | |

备注: 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg, 甲醛含量检出限为 20mg/kg。

以下空白