

第 1 页 共 3 页

报告编号(No.): ZA24000738



第 2 页 共 3 页

	标准 (称) 值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
pH 值 GB/T 7573-2009			符合
	4.0~8.5	5.8	
pH 值萃取介质为氯化钾溶液。			
甲醛含量 (mg/kg) GB/T 2912.1-2009			符合
	≤75	未检出	
本方法的测定低限为 20mg/kg, 低于测定低限结果为“未检出”。			
异味 GB 18401-2010 条款 6.7			符合
	无	无异味	
可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) GB/T 17592-2011			符合
	≤20	未检出	
本方法的检出限为 5mg/kg, 低于检出限的结果为“未检出”。			
蒸发速率 (洗前) (g/h) *Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 C			符合
	≥0.18	0.31	
蒸发速率 (洗 5 次后) (g/h) *Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 C			符合
	≥0.18	0.26	
芯吸高度 (洗前) (mm) FZ/T 01071-2008			符合
	≥100	200	
芯吸高度 (洗 5 次后) (mm) FZ/T 01071-2008			符合
	≥100	225	
滴水扩散时间 (洗前) (s) *Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 B			符合
	≤8	<1	
滴水扩散时间 (洗 5 次后) (s) *Q/CPTLZ 0014.3-2017 附录 B			符合
	≤8	<1	
耐水色牢度 (级) GB/T 5713-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度 (级) GB/T 3922-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	



报告编号(No.): ZA24000738



第 3 页 共 3 页

	标准(称)值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
羊毛	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008			符合
沾色	≥3-4	4-5	
耐湿摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008			符合
沾色	≥2-3	4-5	
耐皂洗色牢度(级) GB/T 3921-2008			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4-5	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
A(1): 温度 40℃, 时间 30min, 钢球 0 颗			
耐光色牢度(级) GB/T 8427-2019 方法 3			符合
变色(深色)	≥4	>4	
一阶段/对于深浅条的面料, 按蓝色羊毛标样 4 级进行曝晒, 深色按蓝色羊毛标样 4 级评级, 浅色按蓝色羊毛标 3 级评级。			
耐光、汗复合色牢度(碱汗)(级) GB/T 14576-2009			符合
变色	≥3-4	4-5	
洗液沾色程度(级) FZ/T 73020-2019 条款 6.1.11			符合
	≥3	4	
起球(级) GB/T 4802.1-2008			符合
	≥3-4	4-5	
方法 E: 压力 780cN, 起毛 0 次, 起球 600 次/具有特殊结构的织物加测反面			

以下空白

