天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center

CMA 230020349666　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0608

检测报告
TESTING REPORT

TTTS-WT2403269 6

客户提供信息及要求	委托单位/地址	探路者控股集团股份有限公司 北京市昌平区宏福创业园28号		送样人：/ 电话：/	
	生产单位/地址	泉州海天 /			
	样品信息	样品名称：针织（织物） 样品总数：1块 号型规格：/ 质量等级：合格品		商标：探路者 颜色：/ 安全类别：B类	
		产品款号或货号：FK06060（TACCAM91227/TACCAM92226）			
	判定标准：	FZ/T 73020-2019 针织休闲服装(合格品) GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类) T/FM 002-2020 针织面料理化性能要求			
样品描述		1# 22FW原木色针织物150cm×160cm			
检验性质		委托检验	样品接收日期	2024-03-30	报告发布日期 2024-04-03
检验日期		2024-03-30 至 2024-04-03			
执行标准		见附页			
检测结论		检测结果及符合性见附页。 检测单位盖章			
备注		客户声明提供的产品款号所采用物料与被测样品相同。本机构不对客户提供的样品款号与被测样品的关联性负责。			

批准：方倩　审核：赵莹　编制：

检测报告
TESTING REPORT

TTTS-WT24032696

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 22FW原木色针织物150cm×160cm						
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 [方法A(1)]
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
洗液沾色程度	/	级	/	4-5	/	FZ/T 73020-2019
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3（深2-3）	4-5		
耐光色牢度	浅色	级	≥3	＞3	符合	GB/T 8427-2008
耐光、汗复合色牢度	碱性	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0～8.5	6.2	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
静电压半衰期	/	s	≤15	4.6	符合	GB/T 12703.1-2021
顶破强力	/	N	≥250	1000	符合	GB/T 19976-2005 钢球直径 （38±0.02）mm

以下空白