天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center

CMA 230020349666　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0608

检测报告
TESTING REPORT

TTTS-WT241408 15

客户提供信息及要求	委托单位/地址	探路者控股集团股份有限公司 北京市昌平区宏福创业园28号	送样人：/ 电话：/	
	生产单位/地址	泉州海天 /		
	样品信息	样品名称：针织（织物） 样品总数：1块 号型规格：/ 质量等级：合格品 产品款号或货号：FK09150(QAZZBM85252)	商标：探路者 颜色：/ 安全类别：B类	
	判定标准：	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) GB/T 39508-2020 针织婴幼儿及儿童服装(合格品) Q/CPTLZ 0014.2-2020 TiEF SKIN 功能性纺织品材料（TiEF SKIN-X2） Q/CPTLZ 0014.3-2024 TiEF DRY 功能性纺织品材料 （TiEF DRY-X1） T/FM 002-2024 针织面料理化性能要求		
样品描述		1# 21SS城市粉针织物150cm×160cm		
检验性质	委托检验	样品接收日期	2024-11-28	报告发布日期 2024-12-02
检验日期	2024-11-28 至 2024-11-30			
执行标准	见附页			
检测结论	检测结果及符合性见附页。 检测单位盖章			
备注	/			

批准：　审核：　编制：

检测报告
TESTING REPORT

TTTS-WT24140815 第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 21SS城市粉针织物150cm×160cm						
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 方法A(1)
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3（深2-3）	4-5		
耐光色牢度	浅色	级	≥3	＞3	符合	GB/T 8427-2019
耐光、汗复合色牢度	碱性	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0～8.5	6.8	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起毛起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008 E法
透湿率	/	g/(㎡·24h)	≥2200	8590	符合	GB/T 12704.1-2009
防紫外线性能	T（UVA）平均值	%	＜5	4.01	符合	GB/T 18830-2009
	UPF	/	＞50	＞50（54）		

检测报告
TESTING REPORT

TTTS-WT24140815

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
干燥速率	洗前	g/h	≥0.2	0.33	符合	GB/T 21655.1-2023
	洗5次后	g/h	≥0.2	0.38		
吸水率	洗前	%	≥100	150	符合	GB/T 21655.1-2023
	洗5次后	%	≥100	150	符合	
滴水扩散时间	洗前	s	/	＜1.0	/	GB/T 21655.1-2023
	洗5次后	s	/	＜1.0	/	
芯吸高度	洗前	mm	≥80	150	符合	GB/T 21655.1-2023
	洗5次后	mm	≥80	191		

以下空白