



海关采信机构代码: A142220004

报告编号(No.): GA25001310



防伪查询网址 <https://kf.cttc.net.cn>

防伪码 05Q6NKB0

第 1 页 共 3 页

委托方 探路者控股集团股份有限公司
Applicant

生产方 福建省宏港纺织科技有限公司
Manufacture

客户认定 商标: 探路者
样品名称: 针织面料,
样品信息 描述: 19SS 黑色-F241011384-2 黑色针织物, 色号: 一
Submitted 产品等级: 合格品,
Sample 安全类别: ,B 类
Description 声明款号: TAJJCN81855/TAJJCN82526/TAJJAN92268/TAJJAN91267/TAJJAM91231
面料编号: FK07310;

检验类型 委托检验 来样/检测开始日期 2024-11-19 签发日期 2024-11-22
Test Type Date Received/Test Commenced Date Issued

判定依据 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
Performance T/FM 002-2024 针织面料理化性能要求
Standard



批准 Approved by

袁文慧

全部检测项目

井婷婷

化学检测项目

(化学、微生物项目除外)



备注 Notes

报告无审批人签章、无“检验检测专用章”或检验单位公章无效, 报告经涂改无效。
复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效, 未经本单位书面同意, 不得部分复制本报告。
报告根据委托方提供的相关信息、资料和要求作出, 委托方对其提供内容真实性和准确性负责。
委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。
对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出, 逾期不再受理。
除非委托方要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
*暂未申请认可(对分包项, 选择获认可的机构)。
样品及数据采用 AE24011200



	标准 (称) 值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
纤维含量 (%)			符合
	锦纶 73 氨纶 27	锦纶 73.1 氨纶 26.9	
检测依据	FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007, GB/T 38015-2019		
pH 值			符合
	4.0~8.5	6.3	
检测依据	GB/T 7573-2009 / pH 值萃取介质为氯化钾溶液。		
甲醛含量 (mg/kg)			符合
	≤75	未检出	
检测依据	GB/T 2912.1-2009 / 本方法的测定低限为 20mg/kg, 低于测定低限结果为“未检出”。		
异味			符合
	无	无异味	
检测依据	GB 18401-2010 条款 6.7		
可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)			符合
	≤20	未检出	
检测依据	GB/T 17592-2011 / 本方法的检出限为 5mg/kg, 低于检出限的结果为“未检出”。		
耐水色牢度 (级)			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4-5	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
检测依据	GB/T 5713-2013		
耐碱汗渍色牢度 (级)			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4-5	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
检测依据	GB/T 3922-2013		
耐酸汗渍色牢度 (级)			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4-5	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	





	标准 (称) 值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
检测依据 GB/T 3922-2013			
耐干摩擦色牢度 (级)			符合
沾色	≥3-4	4	
检测依据 GB/T 3920-2008			
耐光色牢度 (级)			符合
变色 (深色)	≥4	>4	
检测依据 GB/T 8427-2019 方法 3 / 一阶段			
耐湿摩擦色牢度 (级)			符合
沾色	≥2-3	4	
检测依据 GB/T 3920-2008			
耐皂洗色牢度 (级)			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4-5	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
检测依据 GB/T 3921-2008 / A(1): 温度 40℃, 时间 30min, 钢球 0 颗			
耐光、汗复合色牢度 (碱汗) (级)			符合
变色	≥3-4	4-5	
检测依据 GB/T 14576-2009			
起毛起球 (级)			符合
	≥3-4	4	
检测依据 GB/T 4802.1-2008 / 方法 E: 压力 780cN, 起毛 0 次, 起球 600 次			
洗液沾色程度 (级)			符合
	≥3	4-5	
检测依据 FZ/T 73020-2019 条款 6.1.11			



以下空白