



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT23011471A2



第1页 共2页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	探路者控股集团股份有限公司		送样人:	/
		北京市昌平区宏福创业园28号		电话:	/
	生产单位/地址	台华			
		/			
	样品信息	样品名称:	机织(梭织)织物	商标:	探路者
	样品总数:	1块			
	号型规格:	/	颜色:	/	
	质量等级:	/	安全类别:	B类	
	判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 T/FM 001-2020 机织面料理化性能要求			
样品描述	1# 19SS明灰机织物300cm×150cm				
检验性质	委托检验	样品接收日期	2023-02-21	报告发布日期	2023-06-06
检验日期	2023-02-21		至	2023-02-23	
执行标准	见附页				
检验结论	检验结果及符合性见附页。		检验单位盖章		
备注	客户声明提供的产品款号所采用物料与被测样品相同。本机构不对客户提供的样品款号与被测样品的关联性负责。 本报告基于原报告TTTS-WT23011471A,增加了“货号”。自本报告签发之日起,替代原报告TTTS-WT23011471A,原报告作废,本机构不对客户提供的样品款号与被测样品的关联性负责。				



批准:

方倩

审核:

王欣

编制:

徐铭娟



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT23011471A2

第2页 共2页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 19SS明灰机织物300cm×150cm						
纤维含量	/	%	锦纶100 允差0	锦纶100	符合	FZ/T 01057.2-2009 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2009
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩擦	级	≥2-3	4-5		
耐光色牢度	/	级	≥3	>3	符合	GB/T 8427-2019
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.2	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
纈裂	/	cm	≤0.5	经向: 0.2 纬向: 0.2	符合	GB/T 13772.2-2018

以下空白