



检测报告

报告编号: WJIST20220530003

共 3 页, 第 1 页

客户信息	委托单位 : 昆山法比克纺织品有限公司				
客户认定信息	样品描述 : 两块复合面料 样品数量 : 1m*全门幅 品名 : 50D 四面弹		样品 A: 藏青 TAEAK91035		
			样品 A: 黑色 TAEAK91037/TAEAK91038		
检验性质	委托检测	样品受理日期	2022-05-30	报告签发日期	2022-05-30
判定依据	/				
综合检验结论	/				
检验结果及单项判定	见下页				
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)				
	A		B		
					

批准:

刘志娟

印章

检测专用章





检测报告

报告编号: WJIST20220530003

共 3 页, 第 2 页

测试项目 (计量单位)	测试方法 (参数说明)	测试结果	技术要求 (备注)	判定 依据	判定 结论
样品 A					
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008, 方法 A (1) 温度: 40℃	变色 4-5 沾色 醋纤 4 棉 4-5 锦纶 4-5 涤纶 4-5 腈纶 4-5 羊毛 4-5	---	---	---
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	---	---	---
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 4-5 沾色 醋纤 4 棉 4-5 锦纶 3-4 涤纶 4 腈纶 4-5 羊毛 4-5	---	---	---
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性 碱性 变色 4-5 4-5 沾色 醋纤 4-5 4-5 棉 4-5 4-5 锦纶 4 4 涤纶 4-5 4-5 腈纶 4-5 4-5 羊毛 4-5 4-5	---	---	---
喷淋(级)	GB/T 4745-2012 试验用水温度: 20±2℃	试样 1: 4 试样 2: 4 试样 3: 4	---	---	---



检测报告

报告编号: WJIST20220530003

共 3 页, 第 3 页

样品 B						
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008, 方法 A (1) 温度: 40℃	变色	4-5			
		沾色 醋纤	4			
		棉	4-5			
		锦纶	4	---	---	---
		涤纶	4			
		腈纶	4-5			
		羊毛	4			
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	---	---	---
		湿摩擦	4-5			
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色	4-5			
		沾色 醋纤	4			
		棉	4-5			
		锦纶	4	---	---	---
		涤纶	4-5			
		腈纶	4-5			
		羊毛	4-5			
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色	酸性 4-5 碱性 4-5			
		沾色 醋纤	4 4			
		棉	4-5 4-5	---	---	---
		锦纶	4 4			
		涤纶	4-5 4-5			
		腈纶	4-5 4-5			
		羊毛	4-5 4-5			
喷淋(级)	GB/T 4745-2012 试验用水温度: 20±2℃	试样 1: 3-4		---	---	---
		试样 2: 3-4				
		试样 3: 3-4				
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 标记“--”的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 4. 相关项目未取得资质认定, 仅作为科研、教学或内部质量控制之用。					

===== 检测报告结束 =====