



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 161011110680



江苏省纺织产品质量监督检验研究院 检 验 报 告



JST-AW202200221TL



共 4 页 第 1 页

产品名称	面料（斜纹空变T800）	型号规格	—
委托单位	探路者控股集团股份有限公司	商 标	TOREAD
地 址	北京市昌平区北七家镇宏福创业园28号	检验类别	委托送样
生产单位	青岛金缕服饰有限公司	样品等级 安全类别	合格品/B类
地 址	青岛莱西市上海中路9号	到样日期	2022-04-25
抽样地点	—	检验日期	2022-04-25~2022-04-29
样品数量	2米	分包情况	—
抽样基数 抽样批量	—/—	样品状态	符合检验要求
批号或货号 或款号	TAYYAK92512、TABBBK92728	生产日期	—
检验/判定 依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、T/FM 001-2020《机织面料理化性能要求》、Q/CPTLZ 0014.6-2018《TiEF GUARD功能性纺织品材料》		
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类、T/FM 001-2020《机织面料理化性能要求》、Q/CPTLZ 0014.6-2018《TiEF GUARD功能性纺织品材料》标准（其中纤维含量为实测值）。 签发日期：2022年04月29日		
备注	颜色：冷灰紫 客户提供信息：产品执行标准：GB/T 32614-2016		

批准：

黄松

编制：

周成凤

- 1、报告无“检验检测专用章”，或无批准人签字，或无二维码，或涂改，或不完整无效。
- 2、报告各项条码不一致或报告与扫描二维码显示的内容不一致无效。
- 3、未经本院批准，不得复制（全文复制除外）报告。委托送样检验结果仅对来样负责。
- 4、如对本报告有异议，应于收到报告之日起15日内向本院提出。

地址：南京市光华东街3号
邮编：210007
电话/传真：025-85770158/85770018
网址：<http://www.jst-gov.com>



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450



161011110680

检测结果



JST-AW202200221TL

共 4 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	测 试 方 法	技术要求	检验结果	单项判定
1	异味	GB 18401-2010之6.7	无	无	合格
2	甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	合格
3	pH值	GB/T 7573-2009 0.1mol/L KCL溶液	4.0~8.5	6.2	合格
4	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2011	≤20	未检出	合格
	4-氨基联苯(92-67-1)		≤20	未检出	
	联苯胺(92-87-5)		≤20	未检出	
	4-氯邻甲苯胺(95-69-2)		≤20	未检出	
	2-萘胺(91-59-8)		≤20	未检出	
	邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)		≤20	未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)		≤20	未检出	
	对氯苯胺(106-47-8)		≤20	未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)		≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)		≤20	未检出	
	3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)		≤20	未检出	
	3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)		≤20	未检出	
	3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)		≤20	未检出	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)		≤20	未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)		≤20	未检出	
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)		≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)		≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)		≤20	未检出	
	邻甲苯胺(95-53-4)		≤20	未检出	





210011113644

中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450 161011110680



检测结果



JST-AW202200221TL

共 4 页 第 3 页

序号	检 验 项 目		测 试 方 法	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
4	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	GB/T 17592-2011	≤ 20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)		≤ 20	未检出	
		邻氨基苯甲醚(90-04-0)		≤ 20	未检出	
		4-氨基偶氮苯(60-09-3)		≤ 20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺(95-68-1)		≤ 20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺(87-62-7)		≤ 20	未检出	
5	纤维含量(%)		FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	—	聚酯纤维100(贴膜除外)	—
6	耐水色牢度 (级)	变色	GB/T 5713-2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	
7	耐摩擦色牢度 (级)	干摩	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	4	合格
8	耐酸汗渍色牢度 (级)	变色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	

量监查
时专用



210011113644

中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450



161011110680

检测结果



JST-AW202200221TL

共 4 页 第 4 页

序号	检 验 项 目		测 试 方 法	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
9	耐碱汗渍色牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	
10	撕破强力(N)	经向	GB/T3917.2-2009	≥ 10	21	合格
		纬向		≥ 10	21	
11	表面抗湿性(洗前)(级)		GB/T4745-2012	≥ 4	4-5	合格
12	表面抗湿性(洗后)(级)		GB/T4745-2012	≥ 3	3-4	合格
13	拒油(洗前)(级)		GB/T 19977-2014	≥ 4	6.0	合格
14	拒油(洗后)(级)		GB/T19977-2014	≥ 3	6.0	合格
15	耐沾污性(洗前)(级)		GB/T 30159.1-2013	$\geq 3-4$	4	合格
16	耐沾污性(洗后)(级)		GB/T 30159.1-2013	$\geq 3-4$	4	合格
17	静水压(洗前)(kPa)		GB/T4744-2013	≥ 30	>50	合格
18	静水压(洗后)(kPa)		GB/T4744-2013	≥ 20	>50	合格
19	透湿率(洗前)(g/(m ² ·24h))		GB/T12704.2-2009 方法B	≥ 3000	10300	合格
20	透湿率(洗后)(g/(m ² ·24h))		GB/T12704.2-2009 方法B	≥ 2000	10300	合格
备注	“未检出”指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg。					

