



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center



TTTS-WT22021687A



检验检测报告

Test Report

第1页 共3页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	探路者控股集团股份有限公司		送样人:	/
		北京市昌平区宏福创业园28号		电话:	/
	生产单位/地址	青岛金缕服饰有限公司			
		青岛莱西市上海中路9号			
	样品信息	样品名称:	四面弹尼龙弹力斜纹(织物)	商标:	/
	样品总数:	2块			
	号型规格:	/	颜色:	/	
	质量等级:	合格品	安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	TAWWAK91521/TABBAK91513外件			
判定标准:	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB/T 32614-2016 户外运动服装 冲锋衣(合格品 II级)				
样品描述	1# 19SS黑色机织物90cm×150cm 2# 高级灰色机织物90cm×150cm				
检验性质	委托检验	样品接收日期	2022-03-26	报告发布日期	2022-04-11
检验日期	2022-03-26		至	2022-03-30	
执行标准	见附页				
检验结论	检验结果及符合性见附页。				
备注	客户声明提供的产品款号所采用物料与被测样品相同。本机构不对客户提供的样品款号与被测样品的关联性负责。 本报告基于原报告TTTS-WT22021687, 修改了“货号”。自本报告签发之日起, 替代原报告TTTS-WT22021687, 原报告作废。				



批准: 方倩 审核: 刘张英 编制: 徐铭婧



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report

TTTS-WT22021687A

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 19SS黑色机织物90cm×150cm						
纤维含量	/	%	锦纶86 ±5 氨纶14 ±5	锦纶87.2 氨纶12.8 (非纤维物质除外)	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4 锦纶3-4 棉4 醋纤4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3(深2-3)	4-5		
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶3-4 棉4 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.6	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
撕破强力	经向	N	/	22	/	GB/T 3917.2-2009
	纬向	N	/	16		
耐磨性能	/	次	≥10000	>10000	符合	GB/T 21196.2-2007
静水压(洗前)	面料	kPa	≥30	86.1	符合	GB/T 4744-2013
静水压(洗后)	面料	kPa	≥20	52.1	符合	GB/T 4744-2013
透湿率(洗前)	面料	g/(m ² · 24h)	≥3000	9140	符合	GB/T 12704.2-2009
透湿率(洗后)	面料	g/(m ² · 24h)	≥2000	9590	符合	GB/T 12704.2-2009
2# 高级灰色机织物90cm×150cm						



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告

Test Report

TTTS-WT22021687A

第3页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
纤维含量	/	%	锦纶86 ±5 氨纶14 ±5	锦纶87.2 氨纶12.8 (非纤维物质除外)	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3 (深2-3)	4-5		
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	7.0	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
撕破强力	经向	N	/	23	/	GB/T 3917.2-2009
	纬向	N	/	17		
耐磨性能	/	次	≥10000	>10000	符合	GB/T 21196.2-2007
静水压(洗前)	面料	kPa	≥30	67.5	符合	GB/T 4744-2013
静水压(洗后)	面料	kPa	≥20	26.9	符合	GB/T 4744-2013
透湿率(洗前)	面料	g/(m ² · 24h)	≥3000	9200	符合	GB/T 12704.2-2009
透湿率(洗后)	面料	g/(m ² · 24h)	≥2000	9460	符合	GB/T 12704.2-2009