



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



苏州中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Suzhou) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6654502525



报告编号: ZFLJ0634112C

第 1 页, 共 6 页

客户信息	委托单位	: 探路者控股集团股份有限公司
	生产单位	: 青岛金缕服饰有限公司
客户认定信息	样品描述	: 一块柚木绿色复合面料
	款号	: TAMMBK92764 (柚木绿)
	品名	: 50D 四面弹软壳面料
	样品数量	: 2m*整门幅
	客供成分	: 89.1%聚酯纤维 10.9%氨纶
	颜色	: 22SS 柚木绿
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2022-05-09, 报告签发日期: 2022-05-18
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 C 类 - GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 - FZ/T 81007-2012 《单、夹服装》 合格品	
综合检验结论	见下页。	
检验结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	见末页。	

批准:

王楷艳

主检:

惠永久

制单:

陈嘉颖

地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢金融大厦 1-2 楼 Add: Floor 1-2, Huiying Financial Building, No.388, Dunhuang Road, Shengze, Wujiang, Suzhou, Jiangsu

邮编/Post code: 215228 电话/Tel: (86 512) 63081315/63081937 传真/Fax: (86 512) 63515026

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



苏州中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Suzhou) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6654502525



报告编号: ZFLJ0634112C

第 2 页, 共 6 页

综合检验结论

项目	判定依据	判定结果
耐水色牢度	GB 18401-2010 C 类 FZ/T 81007-2012 合格品	合格
耐汗渍色牢度	GB 18401-2010 C 类 FZ/T 81007-2012 合格品	合格
耐摩擦色牢度	GB 18401-2010 C 类 FZ/T 81007-2012 合格品	合格
耐皂洗色牢度	FZ/T 81007-2012 合格品	合格
耐光色牢度	FZ/T 81007-2012 合格品	合格
pH 值	GB 18401-2010 C 类 FZ/T 81007-2012 合格品	合格
甲醛含量	GB 18401-2010 C 类 FZ/T 81007-2012 合格品	合格
异味	GB 18401-2010 C 类 FZ/T 81007-2012 合格品	合格
可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010 C 类 FZ/T 81007-2012 合格品	合格
纤维含量	GB/T 29862-2013	合格
防水性能	--	--

地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢金融大厦 1-2 楼 Add: Floor 1-2, Huiying Financial Building, No.388, Dunhuang Road, Shengze, Wujiang, Suzhou, Jiangsu

邮编/Post code: 215228 电话/Tel: (86 512) 63081315/63081937 传真/Fax: (86 512) 63515026

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



苏州中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Suzhou) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6654502525



报告编号: ZFLJ0634112C

第 3 页, 共 6 页

测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3	变色 4-5 沾色 -醋纤 4-5 -棉 4-5 -锦纶 4 -聚酯纤维 4-5 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	合格
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3 酸性:沾色 ≥ 3 碱性:变色 ≥ 3 碱性:沾色 ≥ 3	(酸性)(碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -醋纤 4-5 4-5 -棉 4-5 4-5 -锦纶 4 4 -聚酯纤维 4-5 4-5 -腈纶 4-5 4-5 -羊毛 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3 湿摩擦 $\geq 2-3$ (起绒、 植绒类面料及深色面 料允许降半级)	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	合格
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008 方法 C(3) (洗涤温度 60℃, 洗涤时间 30 分钟, 5g/L 皂片和 2g/L 无 水碳酸钠混合洗涤液)	变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3	变色 4-5 沾色 -醋纤 3-4 -棉 4-5 -锦纶 4 -聚酯纤维 4 -腈纶 4-5 -羊毛 4-5	合格
耐光色牢度(级)	GB/T 8427-2008 方法 3, 参 考 3 级蓝色羊毛标样	≥ 3	3	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 0.1mol/L 氯化钾 溶液)	4.0~9.0	6.9	合格

地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢金融大厦 1-2 楼 Add: Floor 1-2, Huiying Financial Building, No.388, Dunhuang Road, Shengze, Wujiang, Suzhou, Jiangsu

邮编/Post code: 215228 电话/Tel: (86 512) 63081315/63081937 传真/Fax: (86 512) 63515026

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



苏州中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Suzhou) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6654502525



报告编号: ZFLJ0634112C

第 4 页, 共 6 页

测试项目 (计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	≤ 300	未检出	合格
备注: “未检出”指小于 20 mg/kg。				
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2011 (使用 GC/MSD 分析方法, 检出限: 5mg/kg)	禁用(≤ 20)	未检出	合格
备注: 1) “未检出”指小于方法检出限 2) 禁用芳香胺物质清单见附页				
纤维含量 (%)	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01095-2002 (结合公定回潮率)	标称值: 聚酯纤维 89.1 氨纶 10.9	聚酯纤维 86.7 氨纶 13.3 (贴膜除外)	合格
防水性能 (级)	GB/T 4745-2012 喷淋法, 测试用水温度为 20℃	--	样品 1# 4-5 样品 2# 4-5 样品 3# 4-5	--
备注: 0 级: 不具备抗沾湿性能; 1 级: 不具备抗沾湿性能; 1-2 级: 抗沾湿性能差; 2 级: 抗沾湿性能差; 2-3 级: 抗沾湿性能较差; 3 级: 具有抗沾湿性能; 3-4 级: 具有较好的抗沾湿性能; 4 级: 具有很好的抗沾湿性能; 4-5 级: 具有优异的抗沾湿性能; 5 级: 具有优异的抗沾湿性能				

备注

1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果只对来样负责。
2. 此检测报告数据来源于检测报告号 ZFLJ0634112A。
3. 检测报告不得部分复制, 全文复制除外, 复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
4. 标记“--”的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。
5. 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。

地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢金融大厦 1-2 楼 Add: Floor 1-2, Huiying Financial Building, No.388, Dunhuang Road, Shengze, Wujiang, Suzhou, Jiangsu

邮编/Post code: 215228 电话/Tel: (86 512) 63081315/63081937 传真/Fax: (86 512) 63515026

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



苏州中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Suzhou) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6654502525



报告编号: ZFLJ0634112C

第 5 页, 共 6 页

附页:

No. (编号)	CAS No. (化学文摘编号)	Forbidden Arylamine (化学名称)
1	92-67-1	4-aminobiphenyl (4-氨基联苯)
2	92-87-5	benzidine (联苯胺)
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine (4-氯邻甲苯胺)
4	91-59-8	2-naphthylamine (2-萘胺)
5	97-56-3	o-aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine (5-硝基-邻甲苯胺)
7	106-47-8	p-chloroaniline (对氯苯胺)
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚)
9	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane (4,4'-二氨基二苯甲烷)
10	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-二氯联苯胺)
11	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine (3,3'-二甲氧基联苯胺)
12	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-二甲基联苯胺)
13	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane (3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷)
14	120-71-8	p-cresidine (2-甲氧基-5-甲基苯胺)
15	101-14-4	4,4'-methylene-bis- (2-chloroaniline) (4,4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺))
16	101-80-4	4,4'-oxydianiline (4,4'-二氨基二苯醚)
17	139-65-1	4,4'-thiodianiline (4,4'-二氨基二苯硫醚)
18	95-53-4	o-toluidine (邻甲苯胺)
19	95-80-7	2,4-toluylenediamine (2,4-二氨基甲苯)
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺)
21	90-04-0	o-anisidine (邻氨基苯甲醚)
22	60-09-3	4-aminoazobenzene (4-氨基偶氮苯)
23	95-68-1	2,4-xylydine (2,4-二甲基苯胺)
24	87-62-7	2,6-xylydine (2,6-二甲基苯胺)

地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢金融大厦 1-2 楼 Add: Floor 1-2, Huiying Financial Building, No.388, Dunhuang Road, Shengze, Wujiang, Suzhou, Jiangsu

邮编/Post code: 215228 电话/Tel: (86 512) 63081315/63081937 传真/Fax: (86 512) 63515026

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3457



苏州中纺联检验技术服务有限公司
United Testing Services (Suzhou) Co.,Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6654502525



报告编号: ZFLJ0634112C

第 6 页, 共 6 页

送检样品原样



===== 检测报告结束 =====

地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢金融大厦 1-2 楼 Add: Floor 1-2, Huiying Financial Building, No.388, Dunhuang Road, Shengze, Wujiang, Suzhou, Jiangsu

邮编/Post code: 215228 电话/Tel: (86 512) 63081315/63081937 传真/Fax: (86 512) 63515026

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

