

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: A23A01352

第 1 页 共 2 页

检测类型	委托检测	来样日期	2023.03.27	签发日期	2023.03.29
委托单位	探路者控股集团股份有限公司			委托人	---
委托单位地址	---			商标	TOREAD
生产单位	苏州詹仕铂新材料科技有限公司			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	B 类
样品名称	面料 (FW11070)				
样品信息	一块活力红机织物				
款号/货号	QADDBL95625				
检测依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 T/FM 001-2020 机织面料理化性能要求				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: ---

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人 (副总经理)

王欣

检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: A23A01352

第 2 页 共 2 页

检测项目	方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值	GB/T 7573-2009	---	4.0~8.5	6.1	符合
异味	GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合
	毛沾色	级	≥3-4	4-5	
	腈沾色	级	≥3-4	4-5	
	涤沾色	级	≥3-4	4-5	
	锦沾色	级	≥3-4	4	
	棉沾色	级	≥3-4	4	
	醋沾色	级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合
	毛沾色	级	≥3-4	4-5	
	腈沾色	级	≥3-4	4-5	
	涤沾色	级	≥3-4	4-5	
	锦沾色	级	≥3-4	4	
	棉沾色	级	≥3-4	4	
	醋沾色	级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合
	毛沾色	级	≥3-4	4-5	
	腈沾色	级	≥3-4	4-5	
	涤沾色	级	≥3-4	4-5	
	锦沾色	级	≥3-4	4	
	棉沾色	级	≥3-4	4	
	醋沾色	级	≥3-4	4	
耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	≥2-3	4	符合
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合
	毛沾色	级	≥3-4	4-5	
	腈沾色	级	≥3-4	4-5	
	涤沾色	级	≥3-4	4-5	
	锦沾色	级	≥3-4	4	
	棉沾色	级	≥3-4	4	
	醋沾色	级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度	GB/T 8427-2019 方法 3	级	≥3	>3	符合
起毛起球	GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
撕破强力	经向	N	≥5	9.6	符合
	纬向	N	≥5	7.5	
纛裂 ^a	经向	cm	---	0.2	---
	纬向	cm	---	0.2	
燃烧性能 ^b	GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核

^a: 根据 T/FM 001-2020, 要求纛裂≤0.4cm。

^b: 根据 GB 31701-2015 要求, 锦纶纯纺织物不考核。

备注: 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg, 甲醛含量检出限为 20mg/kg。

以下空白