



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0784



国家生态及功能纺织品服装质量检验检测中心  
中国纺织工业联合会检测中心  
中联品检(北京)检验技术有限公司  
United Testing Services (Beijing) Co., Ltd.

|                    |                                                                                                                                                                      |                                              |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| 检测报告               |                                                                                                                                                                      | 防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn<br>防伪码: 4638710117 |  |  |
| 报告编号: ZFLJ88019459 |                                                                                                                                                                      | 第 1 页, 共 4 页                                 |  |  |
| 客户信息               | 委托单位: 探路者控股集团股份有限公司 委托人: 杜倩倩                                                                                                                                         |                                              |  |  |
| 客户认定信息             | 样品描述: 一块藏蓝色针织面料<br>款号: QAEEAK93629<br>面料编号: FK06630<br>颜色: 送检颜色-缸号: 19SS 藏蓝<br>面料供应商: 得伟<br>商标: TOREAD kids<br>样品数量: 100×100cm<br>客供成分: 面: 87%聚酯纤维 13%氨纶 底: 100%聚酯纤维 |                                              |  |  |
| 检验性质               | 委托检测                                                                                                                                                                 | 样品受理日期/检测日期: 2022-06-07, 报告签发日期: 2022-06-10  |  |  |
| 检验/判定依据            | - GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类<br>- FZ/T 73045-2013 《针织儿童服装》 合格品                                                                                             |                                              |  |  |
| 综合检验结论             | • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。<br>• 样品所检并要求判定项目 符合 <FZ/T 73045-2013 合格品>相应的技术要求。                                                                       |                                              |  |  |
| 检验结果及单项判定          | 见下页。                                                                                                                                                                 |                                              |  |  |
| 样品呈现               | (以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)<br>                                                                                                                                      |                                              |  |  |

批准:

任刚

审核:

赵超

制单:

刘金娣



地址: 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区孔雀大道临 8 号科研楼

Science and Research Building 8, Peacock Avenue, Emerging Industry demonstration zone, Gu'an County, Langfang City, Hebei Province, 065500, China

Tel.: (86 10)65868043

Fax: (86 10)67262516

E-mail: [testing@fabricschina.com.cn](mailto:testing@fabricschina.com.cn)

<http://www.c-uts.cn>

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0784



国家生态及功能纺织品服装质量检验检测中心  
中国纺织工业联合会检测中心  
中联质检(北京)检验技术有限公司  
United Testing Services (Beijing) Co., Ltd.

|                    |                                              |  |
|--------------------|----------------------------------------------|--|
| 检测报告               | 防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn<br>防伪码: 4638710117 |  |
| 报告编号: ZFLJ88019459 | 第 2 页, 共 4 页                                 |  |

| 测试项目(计量单位)<br>[样品标识]                 | 测试方法<br>(参数说明)                                   | 技术要求<br>(备注)                                                         | 测试结果                                                                                                     | 判定 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 以下项目按 FZ/T 73045-2013、GB 31701-2015  |                                                  |                                                                      |                                                                                                          |    |
| 耐水色牢度(级)                             | GB/T 5713-2013                                   | 变色 $\geq 3$<br>沾色 $\geq 3$                                           | 变色 4-5<br>沾色 -醋纤 4<br>-棉 4-5<br>-锦纶 4<br>-聚酯纤维 4<br>-腈纶 4-5<br>-羊毛 4-5                                   | 合格 |
| 耐汗渍色牢度(级)                            | GB/T 3922-2013                                   | 酸性:变色 $\geq 3$<br>酸性:沾色 $\geq 3$<br>碱性:变色 $\geq 3$<br>碱性:沾色 $\geq 3$ | (酸性)(碱性)<br>变色 4-5 4-5<br>沾色 -醋纤 4 4<br>-棉 4-5 4-5<br>-锦纶 4 4<br>-聚酯纤维 4 4<br>-腈纶 4-5 4-5<br>-羊毛 4-5 4-5 | 合格 |
| 耐摩擦色牢度(级)                            | GB/T 3920-2008                                   | 干摩擦 $\geq 3$                                                         | 干摩擦 4-5                                                                                                  | 合格 |
| pH 值                                 | GB/T 7573-2009<br>(萃取介质: 0.1mol/L 氯化钾溶液)         | 4.0~8.5                                                              | 4.4                                                                                                      | 合格 |
| 甲醛含量(mg/kg)                          | GB/T 2912.1-2009<br>(水萃取法, 检出限: 20mg/kg)         | $\leq 75$                                                            | 未检出                                                                                                      | 合格 |
| 备注: “未检出”指小于 20 mg/kg。               |                                                  |                                                                      |                                                                                                          |    |
| 异味                                   | GB 18401-2010 第 6.7 条款                           | 无异味                                                                  | 无异味                                                                                                      | 合格 |
| 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)                    | GB/T 17592-2011<br>(使用 GC/MSD 分析方法, 检出限: 5mg/kg) | 禁用 ( $\leq 20$ )                                                     | 未检出                                                                                                      | 合格 |
| 备注: 1) “未检出”指小于方法检出限 2) 禁用芳香胺物质清单见附页 |                                                  |                                                                      |                                                                                                          |    |
| 以下项目按 FZ/T 73045-2013                |                                                  |                                                                      |                                                                                                          |    |
| 耐摩擦色牢度(级)                            | GB/T 3920-2008                                   | 湿摩擦 $\geq 2-3$                                                       | 湿摩擦 4-5                                                                                                  | 合格 |
| 耐皂洗色牢度(级)                            | GB/T 3921-2008 方法 A(1)                           | 变色 $\geq 3$<br>沾色 $\geq 3$                                           | 变色 4-5<br>沾色 -醋纤 4-5<br>-棉 4-5<br>-锦纶 4-5<br>-聚酯纤维 4<br>-腈纶 4-5<br>-羊毛 4-5                               | 合格 |

地址: 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区孔雀大道临 8 号科研楼

Science and Research Building 8, Peacock Avenue, Emerging Industry demonstration zone, Gu'an County, Langfang City, Hebei Province, 065500, China

Tel.: (86 10)65868043

Fax: (86 10)67262516

E-mail: [testing@fabricschina.com.cn](mailto:testing@fabricschina.com.cn)

<http://www.c-uts.cn>

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0784



国家生态及功能纺织品服装质量检验检测中心  
中国纺织工业联合会检测中心  
中联品检(北京)检验技术有限公司  
United Testing Services (Beijing) Co., Ltd.

## 检测报告

防伪查询网址: [www.fcl-sz.org.cn](http://www.fcl-sz.org.cn)  
防伪码: 4638710117



报告编号: ZFLJ88019459

第 3 页, 共 4 页

| 测试项目(计量单位)<br>[样品标识] | 测试方法<br>(参数说明)                                                                                                                         | 技术要求<br>(备注)                       | 测试结果                        | 判定 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----|
| 耐光色牢度(级)             | GB/T 8427-2008 方法 3, 参考<br>3 级蓝色羊毛标样                                                                                                   | $\geq 3$                           | >3                          | 合格 |
| 耐光、汗复合色牢度<br>(级)     | GB/T 14576-2009                                                                                                                        | 耐碱性光汗 $\geq 3$                     | 耐碱性光汗 4-5                   | 合格 |
| 顶破强力(N)              | GB/T 19976-2005 钢球直径<br>38mm                                                                                                           | --                                 | 574                         | -- |
| 起球(级)                | GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法,<br>参数 E                                                                                                         | $\geq 2-3$                         | 4                           | 合格 |
| 纤维含量(%)              | 里层 GB/T 2910.24-2009<br>FZ/T 01057.1-2007<br>FZ/T 01057.2-2007<br>FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007                               | 面: 聚酯纤维 87<br>氨纶 13<br>底: 聚酯纤维 100 | 聚酯纤维 100                    | 合格 |
|                      | 外层 FZ/T 01095-2002<br>GB/T 29862-2013<br>FZ/T 01057.1-2007<br>FZ/T 01057.2-2007<br>FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007<br>(结合公定回潮率) |                                    | 聚酯纤维 85<br>氨纶 15<br>(含胶状物质) |    |

备注

1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果只对收到的样品负责。
2. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。
3. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
4. 检测报告不得部分复制, 全文复制除外, 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或本机构公章无效。



地址: 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区孔雀大道临 8 号科研楼

Science and Research Building 8, Peacock Avenue, Emerging Industry demonstration zone, Gu'an County, Langfang City, Hebei Province, 065500, China

Tel.: (86 10)65868043

Fax: (86 10)67262516

E-mail: [testing@fabricschina.com.cn](mailto:testing@fabricschina.com.cn)

<http://www.c-uts.cn>

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0784



国家生态及功能纺织品服装质量检验检测中心  
中国纺织工业联合会检测中心  
中联品检(北京)检验技术有限公司  
United Testing Services (Beijing) Co., Ltd.

## 检测报告

防伪查询网址: [www.fcl-sz.org.cn](http://www.fcl-sz.org.cn)  
防伪码: 4638710117

报告编号: ZFLJ88019459

第 4 页, 共 4 页



附页:

| No.<br>(编号) | CAS No.<br>(化学文摘编号) | Forbidden Arylamine<br>(化学名称)                                     |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1           | 92-67-1             | 4-aminobiphenyl (4-氨基联苯)                                          |
| 2           | 92-87-5             | benzidine (联苯胺)                                                   |
| 3           | 95-69-2             | 4-chloro-o-toluidine (4-氯邻甲苯胺)                                    |
| 4           | 91-59-8             | 2-naphthylamine (2-萘胺)                                            |
| 5           | 97-56-3             | o-aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)                                       |
| 6           | 99-55-8             | 5-nitro-o-toluidine (5-硝基-邻甲苯胺)                                   |
| 7           | 106-47-8            | p-chloroaniline (对氯苯胺)                                            |
| 8           | 615-05-4            | 2,4-diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚)                                   |
| 9           | 101-77-9            | 4,4'-diaminobiphenylmethane (4,4'-二氨基二苯甲烷)                        |
| 10          | 91-94-1             | 3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-二氯联苯胺)                               |
| 11          | 119-90-4            | 3,3'-dimethoxybenzidine (3,3'-二甲氧基联苯胺)                            |
| 12          | 119-93-7            | 3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-二甲基联苯胺)                              |
| 13          | 838-88-0            | 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane (3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷) |
| 14          | 120-71-8            | p-cresidine (2-甲氧基-5-甲基苯胺)                                        |
| 15          | 101-14-4            | 4,4'-methylene-bis- (2-chloroaniline) (4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺))        |
| 16          | 101-80-4            | 4,4'-oxydianiline (4,4'-二氨基二苯醚)                                   |
| 17          | 139-65-1            | 4,4'-thiodianiline (4,4'-二氨基二苯硫醚)                                 |
| 18          | 95-53-4             | o-toluidine (邻甲苯胺)                                                |
| 19          | 95-80-7             | 2,4-toluylenediamine (2,4-二氨基甲苯)                                  |
| 20          | 137-17-7            | 2,4,5-trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺)                              |
| 21          | 90-04-0             | o-anisidine (邻氨基苯甲醚)                                              |
| 22          | 60-09-3             | 4-aminoazobenzene (4-氨基偶氮苯)                                       |
| 23          | 95-68-1             | 2,4-xylydine (2,4-二甲基苯胺)                                          |
| 24          | 87-62-7             | 2,6-xylydine (2,6-二甲基苯胺)                                          |

===== 报告结束 =====



地址: 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区孔雀大道临 8 号科研楼

Science and Research Building 8, Peacock Avenue, Emerging Industry demonstration zone, Gu'an County, Langfang City, Hebei Province, 065500, China

Tel.: (86 10)65868043

Fax: (86 10)67262516

E-mail: [testing@fabricschina.com.cn](mailto:testing@fabricschina.com.cn)

<http://www.c-uts.cn>

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。