

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: A22A08463

第1页 共2页

检测类型	委托检测	来样日期	2022.10.08	签发日期	2022.10.10
委托单位	探路者控股集团股份有限公司			委托人	---
生产单位	福建宇邦纺织科技有限公司			商标	TOREAD
样品名称	面料 (FK07151)			标称等级	合格品
样品信息	一块灰卡其色针织物			安全类别	B类
款号/货号	QAMMAL83625				

检测依据
GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
FZ/T 73045-2013 针织儿童服装
T/FM 002-2020 针织面料理化性能
Q/CPTLZ 0014.2-2020 TIEF SKIN功能性纺织品材料 X3
Q/CPTLZ 0014.7-2017 TIEF COOL 功能性纺织品材料
客户提供技术指标

检测项目	方法标准	单位	标称/技术要求	实测结果	单项判定
纤维含量	FZ/T 01057.2~4-2007 GB/T 38015-2019	%	---	聚酯纤维 85.2 氨纶 14.8	---
甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	---	4.0~8.5	5.4	符合
异味	GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24种	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合
	毛沾色	级	≥3-4	4-5	
	腈纶沾色	级	≥3-4	4-5	
	涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
	锦纶沾色	级	≥3-4	4-5	
	棉沾色	级	≥3-4	4-5	
	醋纤沾色	级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合
	毛沾色	级	≥3-4	4-5	
	腈纶沾色	级	≥3-4	4-5	
	涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
	锦纶沾色	级	≥3-4	4-5	
	棉沾色	级	≥3-4	4-5	
	醋纤沾色	级	≥3-4	4-5	

(接下页)

备注: 可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg, 甲醛含量检出限为20mg/kg。

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。

2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

批准人(副总经理):

王



地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室

邮编: 101111

电话: +86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, No. 25, Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111 Tel: +86 10 6572 2256

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: A22A08463

第2页 共2页

(接上页)

检测项目		方法标准	单位	标称/技术要求	实测结果	单项判定
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
	毛沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	腈纶沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	涤纶沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	锦纶沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	棉沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	醋纤沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥ 3	4-5	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
	毛沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	腈纶沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	涤纶沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	锦纶沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	棉沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
	醋纤沾色		级	$\geq 3-4$	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法3	级	≥ 3	>3	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)		GB/T 14576-2009	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
接触瞬间凉感性能	洗前	GB/T 35263-2017	J/cm ² .s	≥ 0.15	0.26	符合
	洗5次后		J/cm ² .s	≥ 0.15	0.24	
防紫外线性能-耐久型-10次水洗后	T(UVA)平均值	GB/T 18830-2009	%	<5	0.78	符合
	UPF		---	>50	>50	
透湿率	洗前	GB/T 12704.1-2009	g/(m ² .24h)	≥ 3000	9440	符合
燃烧性能 ^a		GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核

^a: 根据GB 31701-2015 标准规定, 单位面积质量大于90g/m²的不考核。

以下空白

备注: 可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg, 甲醛含量检出限为20mg/kg。

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。

2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

批准人(副总经理):





地址: 北京市北京经济技术开发区经海四路25号院3号楼北单元一层101室 邮编: 101111 电话: +86 10 6572 2256

Add: Building 3 North, No. 25, Jinghai 4th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing 101111 Tel: +86 10 6572 2256