



检测报告
TESTING RERORT



T T T S - W T 2 3 0 3 6 8 0 4

第1页 共2页

客户提供信息及要求

客户提供信息及要求	委托单位/地址	探路者控股集团股份有限公司				送样人:	/
		北京市昌平区宏福创业园28号				电话:	/
	生产单位/地址	泉州海天					
		/					
	样品信息	样品名称:		针织（织物）		商标:	探路者
	样品总数:		1块				
	号型规格:		/		颜色:	/	
	质量等级:		合格品		安全类别:	B类	
	产品款号或货号: FK08140(QAJJAL95106)						
判定标准:	FZ/T 73045-2013 针织儿童服装(合格品) GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) T/FM 002-2020 针织面料理化性能要求						
样品描述	1# 18FW水手蓝针织物160cm×150cm						
检验性质	委托检验	样品接收日期	2023-04-26	报告发布日期	2023-04-29		
检验日期	2023-04-26			至	2023-04-29		
执行标准	见附页						
检测结论	检测结果及符合性见附页。					检测单位盖章	
备注	/						

批准:

单学雷

审核:

王欣

编制:





检测报告

TESTING RERORT

TTTS-WT23036804

第2页 共2页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 18FW水手蓝针织物160cm×150cm						
耐水色牢度	变色	级	$\geq 3-4$	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	$\geq 3-4$	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	$\geq 3-4$	4-5	符合	GB/T 3921-2008 [方法A(1)]
	沾色	级	$\geq 3-4$	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
洗液沾色程度	/	级	≥ 3	4	符合	FZ/T 73020-2019
耐摩擦色牢度	干摩	级	$\geq 3-4$	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥ 3 （深2-3）	4-5		
耐光色牢度	深色	级	≥ 4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光、汗复合色牢度	碱性	级	$\geq 3-4$	4	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	$\geq 3-4$	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	$\geq 3-4$	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤ 75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.3	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
静电压半衰期	/	s	≤ 15	0.26	符合	GB/T 12703.1-2021
顶破强力	/	N	/	404	/	GB/T 19976-2005 钢球直径 (38±0.02) mm

以下空白