



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 3 1 4 3 8 8 5

第1页 共3页

客户提供信息及要求

客户提供信息及要求	委托单位/地址	探路者控股集团股份有限公司		送样人:	/
		北京市昌平区宏福创业园28号		电话:	/
	生产单位/地址	青岛天耀商贸有限公司			
		青岛市南区太平路51号国贸大厦23F			
	样品信息	样品名称:	TAJJFM81259 (针织物)	商标:	TOREAD探路者
	样品总数:	1块			
	号型规格:	/	颜色:	/	
	质量等级:	合格品	安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	/			
判定标准:	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类) GB/T 22849-2014 针织T恤衫(合格品) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识				
样品描述	1# 地茶色针织物200cm×120cm				
检验性质	委托检验	样品接收日期	2023-11-20	报告发布日期	2023-11-23
检验日期	2023-11-20		至	2023-11-23	
执行标准	见附页				
检测结论	检测结果及符合性见附页。				检测单位盖章
备注	/				

批准:

单学雷

审核:

于洋

编制:

徐铭





检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT23143885

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 地茶色针织物200cm×120cm						
纤维含量	/	%	棉95 ±5 氨纶5 ±3	棉94.9 氨纶5.1	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥2-3 (深2)	4-5		
耐光色牢度	浅色	级	≥3	>3	符合	GB/T 8427-2008
耐光、汗复合色牢度 (碱性)	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶4-5 棉4-5 醋纤4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	5.7	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
水洗尺寸变化率	直向	%	-6.0~+3.0	-2.2	符合	GB/T 8629-2001
洗后外观质量	/	/	/	样品水洗后无明显外观变化	/	GB/T 22849-2014
水洗后扭曲率	/	%	≤6.0	0.2	符合	GB/T 22849-2014
起球	/	级	≥3	3-4	符合	GB/T 4802.1-2008



天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

检测报告
TESTING REPORT

TTTS-WT23143885

第3页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
顶破强力	/	N	/	442	/	GB/T 19976-2005

以下空白

