



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0450 161011110680



## 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 检 验 报 告



JST-AW202200028TL-X1



共 4 页 第 1 页

|              |                                                                                                     |              |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 产品名称         | 面料 (YCNDS2210)                                                                                      | 型号规格         | —                     |
| 委托单位         | 探路者控股集团股份有限公司                                                                                       | 商 标          | TOREAD                |
| 地 址          | 北京市昌平区北七家镇宏福创业园28号                                                                                  | 检验类别         | 委托送样                  |
| 生产单位         | —                                                                                                   | 样品等级<br>安全类别 | 合格品/B类                |
| 地 址          | —                                                                                                   | 到样日期         | 2022-01-13            |
| 抽样地点         | —                                                                                                   | 检验日期         | 2022-01-13~2022-01-18 |
| 样品数量         | 1米                                                                                                  | 分包情况         | —                     |
| 抽样基数<br>抽样批量 | —/—                                                                                                 | 样品状态         | 符合检验要求                |
| 批号或货号<br>或款号 | TAEEBK91759、TAEEBK92760、TAEEBK91739、<br>TAEEBK91741, 其余款号见备注                                        | 生产日期         | —                     |
| 检验/判定<br>依据  | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、T/FM 001-2020《机织面料理化性能要求》                                             |              |                       |
| 检验结论         | 样品经检验, 所检项目符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类、T/FM 001-2020《机织面料理化性能要求》标准。<br><br>签发日期: 2022年03月17日 |              |                       |
| 备注           | 颜色: 19SS黑色/19FW木炭灰 其余款号:<br>TAEEBK92742                                                             |              |                       |

批准:

黄松

编制:

陈海燕

- 1、报告无“检验检测专用章”, 或无批准人签字, 或无二维码, 或涂改, 或不完整无效。
- 2、报告各项条码不一致或报告与扫描二维码显示的内容不一致无效。
- 3、未经本院批准, 不得复制(全文复制除外)报告。委托送样检验结果仅对来样负责。
- 4、如对本报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向本院提出。

地址: 南京市光华东街3号  
邮编: 210007  
电话/传真: 025-85770158/85770018  
网址: <http://www.jst-gov.com>



210011113644

中国认可  
国际互认  
检测

TESTING

CNAS L0450



161011110680

## 检测结果



JST-AW202200028TL-X1

共 4 页 第 2 页

| 序号 | 检 验 项 目               |                                 | 测 试 方 法                          | 技术要求    | 检验结果 | 单项判定 |
|----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|------|------|
| 1  | 异味                    |                                 | GB 18401-2010之6.7                | 无       | 无    | 合格   |
| 2  | 甲醛含量(mg/kg)           |                                 | GB/T 2912.1-2009                 | ≤75     | 未检出  | 合格   |
| 3  | pH值                   |                                 | GB/T 7573-2009<br>0.1mol/L KCL溶液 | 4.0~8.5 | 6.3  | 合格   |
| 4  | 可分解致癌芳香胺染料<br>(mg/kg) | 4-氨基联苯(92-67-1)                 | GB/T 17592-2011                  | ≤20     | 未检出  | 合格   |
|    |                       | 联苯胺(92-87-5)                    |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 4-氯邻甲苯胺(95-69-2)                |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 2-萘胺(91-59-8)                   |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)                |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)              |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 对氯苯胺(106-47-8)                  |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)            |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)          |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)             |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)          |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)           |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0) |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)          |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)    |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)           |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)          |                                  | ≤20     | 未检出  |      |
|    |                       | 邻甲苯胺(95-53-4)                   |                                  | ≤20     | 未检出  |      |





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0450



## 检测结果



JST-AW202200028TL-X1

共 4 页 第 3 页

| 序号 | 检 验 项 目               |                       | 测 试 方 法                                                  | 技 术 要 求                       | 检 验 结 果           | 单 项 判 定 |
|----|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|
| 4  | 可分解致癌芳香胺染料<br>(mg/kg) | 2,4-二氨基甲苯(95-80-7)    | GB/T 17592-2011                                          | $\leq 20$                     | 未检出               | 合格      |
|    |                       | 2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7) |                                                          | $\leq 20$                     | 未检出               |         |
|    |                       | 邻氨基苯甲醚(90-04-0)       |                                                          | $\leq 20$                     | 未检出               |         |
|    |                       | 4-氨基偶氮苯(60-09-3)      |                                                          | $\leq 20$                     | 未检出               |         |
|    |                       | 2,4-二甲基苯胺(95-68-1)    |                                                          | $\leq 20$                     | 未检出               |         |
|    |                       | 2,6-二甲基苯胺(87-62-7)    |                                                          | $\leq 20$                     | 未检出               |         |
| 5  | 纤维含量(公定)(面层)(%)       |                       | FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007<br>FZ/T01095-2002 | 聚酯纤维94 $\pm$ 5<br>氨纶6 $\pm$ 3 | 聚酯纤维94.1<br>氨纶5.9 | 合格      |
| 6  | 纤维含量(底层)(%)           |                       | FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007                   | 聚酯纤维100                       | 聚酯纤维100           | 合格      |
| 7  | 耐水色牢度<br>(级)          | 变色                    | GB/T 5713-2013                                           | $\geq 3-4$                    | 4                 | 合格      |
|    |                       | 沾色[羊毛]                |                                                          | $\geq 3-4$                    | 4                 |         |
|    |                       | 沾色[腈纶]                |                                                          | $\geq 3-4$                    | 4                 |         |
|    |                       | 沾色[聚酯]                |                                                          | $\geq 3-4$                    | 4                 |         |
|    |                       | 沾色[锦纶]                |                                                          | $\geq 3-4$                    | 3-4               |         |
|    |                       | 沾色[棉]                 |                                                          | $\geq 3-4$                    | 4                 |         |
|    |                       | 沾色[醋纤]                |                                                          | $\geq 3-4$                    | 4                 |         |
| 8  | 耐皂洗色牢度<br>(级)         | 变色                    | GB/T3921-2008 C(3)                                       | $\geq 3-4$                    | 4                 | 合格      |
|    |                       | 沾色[粘纤]                |                                                          | $\geq 3-4$                    | 4                 |         |
|    |                       | 沾色[腈纶]                |                                                          | $\geq 3-4$                    | 4                 |         |
|    |                       | 沾色[聚酯]                |                                                          | $\geq 3-4$                    | 4                 |         |
|    |                       | 沾色[锦纶]                |                                                          | $\geq 3-4$                    | 3-4               |         |
|    |                       | 沾色[棉]                 |                                                          | $\geq 3-4$                    | 4                 |         |





210011113644

中国认可  
国际互认  
检测

TESTING

CNAS L0450 161011110680



## 检测结果



JST-AW202200028TL-X1

共 4 页 第 4 页

| 序号 | 检 验 项 目                                                     |        | 测 试 方 法                                  | 技术要求       | 检验结果 | 单项判定 |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------|------|------|
| 8  | 耐皂洗色牢度<br>(级)                                               | 沾色[醋纤] | GB/T3921-2008 C(3)                       | $\geq 3-4$ | 4    | 合格   |
| 9  | 耐摩擦色牢度<br>(级)                                               | 干摩     | GB/T 3920-2008                           | $\geq 3-4$ | 4    | 合格   |
|    |                                                             | 湿摩     |                                          | $\geq 2-3$ | 4    |      |
| 10 | 耐酸汗渍色牢度<br>(级)                                              | 变色     | GB/T 3922-2013                           | $\geq 3-4$ | 4    | 合格   |
|    |                                                             | 沾色[羊毛] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[腈纶] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[聚酯] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[锦纶] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[棉]  |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[醋纤] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
| 11 | 耐碱汗渍色牢度<br>(级)                                              | 变色     | GB/T 3922-2013                           | $\geq 3-4$ | 4    | 合格   |
|    |                                                             | 沾色[羊毛] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[腈纶] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[聚酯] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[锦纶] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[棉]  |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
|    |                                                             | 沾色[醋纤] |                                          | $\geq 3-4$ | 4    |      |
| 12 | 耐光色牢度(级)                                                    |        | GB/T 8427-2019 方法3                       | $\geq 3$   | 符合3  | 合格   |
| 13 | 耐光、汗复合色牢度(碱性)(级)                                            |        | GB/T 14576-2009                          | $\geq 3-4$ | 4    | 合格   |
| 14 | 洗液沾色程度(级)                                                   |        | FZ/T 73020-2019<br>GB/T3921-2008<br>A(1) | $\geq 3$   | 3    | 合格   |
| 备注 | “未检出”指检测结果小于检出限，甲醛（分光光度法）检出限为20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg。 |        |                                          |            |      |      |