

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第1页 共2页

No: 22A0050492



验证码:13355685

样品名称 Sample Name	FW0574P面料	检验类别 Test Type	委托检验
报验单位 Applicant	探路者控股集团股份有限公司	商 标 Trade mark	TOREAD
生产单位 Manufacturer	---	样品等级 Sample Grade	合格品
原编号或款（货）号 Original No.	QAEEBK93225	型号规格 Model Specification	---
样品数量及描述 Sample Quantity & Description	一种 22FW太空印花	报 验 日 期 Application Date	2022年05月12日
		报 验 人 Client	杜倩倩
检 验 依 据 Standards	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB/T 31900-2015 机织儿童服装 GB/T 4744-2013 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4745-2012 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法		
检 验 结 果 Test Result	依据标准检验（测），样品所检验项目检测结果详见下页。		
备 注 Remarks	1、检测日期：2022/05/12~2022/05/17 2、样品信息由客户提供，检测数据仅对收到的样品负责 3、除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告 4、沾水（表面抗湿性）、静水压、耐光、汗复合色牢度按照客户提供的指标集进行判定		

(检验检测报告专用章)
Signature/Stamp

签发日期（Issuing Date）：2022年05月17日



批准: 审批: 编制:

Approved by 席永建 Inspected by 李绍光 Typed by 陈松阳



检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

第2页 共2页

No: 22A0050492

续上

检验项目 (单位)	测试方法	判定指标	标准值	测试结果	判定
纤维成份含量 (%)	FZ/T 01057.3-2007 GB/T 2910.17-2009	---	---	聚酯纤维 100 (非纤维物质除外)	---
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	B类	报出结果 ≤ 75 检出限: 20mg/kg	未检出	符合
pH值	GB/T 7573-2009	B类	4.0~8.5	7.0	符合
耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	合格品	变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3	4-5 3-4	符合
耐酸汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3	4-5 3-4	符合
耐碱汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	合格品	变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3	4-5 3-4	符合
耐干摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	合格品	≥ 3	4	符合
耐湿摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	合格品	≥ 3	4	符合
异味	GB 18401-2010	B类	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料 (纺织品) (mg/kg)	GB/T 17592-2011	B类	≤ 20 测定低限: 5mg/kg	未检出	符合
静水压 (kPa)	GB/T 4744-2013	---	静水压 ≥ 30 静水压 ≥ 20	洗前: 126.8 洗后: 115.1	符合
沾水 (表面抗湿性) (级)	GB/T 4745-2012	---	≥ 4	4-5	符合
耐皂洗色牢度 (级)	GB/T 3921-2008	合格品	变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3	4-5 4	符合
耐光色牢度 (级)	GB/T 8427-2008	合格品	≥ 3	好于3	符合
起球 (级)	GB/T 4802.1-2008	合格品	≥ 3	4-5	符合
撕破强力 (N)	GB/T 3917.2-2009	合格品	≥ 10	经向 11 纬向 10	符合
说 明	无				