



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



江苏省纺织产品质量监督检验研究院 检 验 报 告



JST-AW202200331TL-X1



共 5 页 第 1 页

产品名称	面料 (G22NN1759 260T消光春亚纺)	型号规格	—
委托单位	探路者控股集团股份有限公司	商 标	TOREAD
地 址	北京市昌平区北七家镇宏福创业园28号	检验类别	委托送样
生产单位	—	样品等级 安全类别	合格品/B类
地 址	—	到样日期	2022-05-24
抽样地点	—	检验日期	2022-05-25~2022-05-27
样品数量	2米	分包情况	—
抽样基数 抽样批量	—/—	样品状态	符合检验要求
批号或货号 或款号	TAWWCK91921、TAWWBK91718、TAWWBK92719, 其余款号见附页备注	生产日期	—
检验/判定 依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、T/FM 001-2020《机织面料理化性能要求》		
检验结论	样品经检验, 所检项目符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类、T/FM 001-2020《机织面料理化性能要求》标准。 签发日期: 2022年07月27日		
备注	II级 颜色: 19SS黑色		

批准:

赵越

编制:

应新新

- 1、报告无“检验检测专用章”, 或无批准人签字, 或无二维码, 或涂改, 或不完整无效。
- 2、报告各页条码不一致或报告与扫描二维码显示的内容不一致无效。
- 3、未经本院批准, 不得复制(全文复制除外)报告。委托送样检验结果仅对来样负责。
- 4、如对本报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向本院提出。

地址: 南京市光华东街3号
邮编: 210007
电话/传真: 025-85770158/85770018
网址: <http://www.jst-gov.com>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



检测结果



JST-AW202200331TL-X1

共 5 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	测 试 方 法	技术要求	检验结果	单项判定
1	异味	GB 18401-2010之6.7	无	无	合格
2	甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	合格
3	pH值	GB/T 7573-2009 0.1mol/L KCL溶液	4.0~8.5	7.2	合格
4	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2011	≤20	未检出	合格
	4-氨基联苯(92-67-1)		≤20	未检出	
	联苯胺(92-87-5)		≤20	未检出	
	4-氯邻甲苯胺(95-69-2)		≤20	未检出	
	2-萘胺(91-59-8)		≤20	未检出	
	邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)		≤20	未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)		≤20	未检出	
	对氯苯胺(106-47-8)		≤20	未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)		≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)		≤20	未检出	
	3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)		≤20	未检出	
	3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)		≤20	未检出	
	3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)		≤20	未检出	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)		≤20	未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)		≤20	未检出	
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)		≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)		≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)		≤20	未检出	
	邻甲苯胺(95-53-4)		≤20	未检出	

日期
2022/12/14
检验合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



检测结果



JST-AW202200331TL-X1

共 5 页 第 3 页

序号	检 验 项 目		测 试 方 法	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
4	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	GB/T 17592-2011	≤ 20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)		≤ 20	未检出	
		邻氨基苯甲醚(90-04-0)		≤ 20	未检出	
		4-氨基偶氮苯(60-09-3)		≤ 20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺(95-68-1)		≤ 20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺(87-62-7)		≤ 20	未检出	
5	纤维含量(%)		FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	聚酯纤维100	聚酯纤维100	合格
6	耐水色牢度 (级)	变色	GB/T 5713-2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	3-4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	
7	耐皂洗色牢度 (级)	变色	GB/T3921-2008 C(3)	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[粘纤]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	3-4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



检测结果



JST-AW202200331TL-X1

共 5 页 第 4 页

序号	检 验 项 目		测 试 方 法	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
8	耐摩擦色牢度 (级)	干摩	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	4	合格
		湿摩		$\geq 2-3$	4	
9	耐酸汗渍色牢度 (级)	变色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	3-4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	
10	耐碱汗渍色牢度 (级)	变色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	3-4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	
11	耐光色牢度(级)		GB/T 8427-2019 方法3	≥ 3	符合3	合格
12	撕破强力(N)	经向	GB/T3917.2-2009	≥ 10	10	合格
		纬向		≥ 10	10	
13	起毛起球(级)		GB/T4802.1-2008 (压重590cN, 起毛150次, 起球150次)	$\geq 3-4$	4-5	合格





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



检测结果



JST-AW202200331TL-X1

共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目		测 试 方 法	技术要求	检验结果	单项判定
14	水洗尺寸变化率(%)	经向	GB/T8628-2013 GB/T8629-2017 (4N/A) GB/T8630-2013	-3.0~+2.0	-0.5	合格
		纬向		-3.0~+2.0	-0.7	
15	静水压(洗前)(kPa)		GB/T4744-2013	≥30	>50	合格
16	静水压(洗后)(kPa)		GB/T4744-2013	≥20	>50	合格
17	透湿率(蒸发法)(洗前)(g/(m ² ·24h))		GB/T12704.2-2009 方法B	≥3000	6060	合格
18	透湿率(蒸发法)(洗后)(g/(m ² ·24h))		GB/T12704.2-2009 方法B	≥2000	10600	合格
备注	“未检出”指检测结果小于检出限，甲醛（分光光度法）检出限为20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg。					
款号	其余款号：TAWWCK91989、TAWWCK91999、TAWWCK92928、TAWWCK92988、TAWWBK92720、TABI91001、TAWWCK91963、TAWWAK92206、QAEEBK93225、QAMMAK95638、QAWWBK94118、QAWWBK94137、TAWWBK92724、TAWWBK92722、TAWWBK91853、TAWWBK91852、TAWWBK91723、TAWWBK91721、TAWWBK91703、TAWWAK92506、TABBBK92726、TABBBK91725、TAWWBK91617、TAWWAK92604、TAWWAK92602、TAWWBK91607					

