



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450



161011110680

江苏省纺织产品质量监督检验研究院 检 验 报 告



JST-AW202200182TL



共 5 页 第 1 页

产品名称	面料 (YCNNZZ1516 改良版)	型号规格	—
委托单位	探路者控股集团股份有限公司	商 标	TOREAD
地 址	北京市昌平区北七家镇宏福创业园28号	检验类别	委托送样
生产单位	—	样品等级 安全类别	合格品/B类
地 址	—	到样日期	2022-03-28
抽样地点	—	检验日期	
样品数量	1米	分包情况	—
抽样基数 抽样批量	—/—	样品状态	符合检验要求
批号或货号 或款号	TAMMAK91566	生产日期	—
检验/判定 依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、T/FM 002-2020《针织面料理化性能要求》		
检验结论	样品经检验, 所检项目符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类、T/FM 002-2020《针织面料理化性能要求》标准(其中纤维含量为实测值)。 签发日期: 2022年03月31日		
备注	颜色: 19SS黑色/木炭灰		

批准:

黄松

编制:

应莉莉

- 1、报告无“检验检测专用章”, 或无批准人签字, 或无二维码, 或涂改, 或不完整无效。
- 2、报告各项条码不一致或报告与扫描二维码显示的内容不一致无效。
- 3、未经本院批准, 不得复制(全文复制除外)报告。委托送样检验结果仅对来样负责。
- 4、如对本报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向本院提出。

地址: 南京市光华东街3号
邮编: 210007
电话/传真: 025-85770158/85770018
网址: <http://www.jst-gov.com>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



检测结果



JST-AW202200182TL

共 5 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	测 试 方 法	技术要求	检验结果	单项判定
1	异味	GB 18401-2010之6.7	无	无	合格
2	甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	合格
3	pH值	GB/T 7573-2009 0.1mol/L KCL溶液	4.0~8.5	6.1	合格
4	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2011	4-氨基联苯(92-67-1)	≤20	未检出
			联苯胺(92-87-5)	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺(95-69-2)	≤20	未检出
			2-萘胺(91-59-8)	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)	≤20	未检出
			对氯苯胺(106-47-8)	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)	≤20	未检出
			邻甲苯胺(95-53-4)	≤20	未检出

日期
2022/12/14
检验合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



检测结果



JST-AW202200182TL

共 5 页 第 3 页

序号	检 验 项 目		测 试 方 法	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
4	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	GB/T 17592-2011	≤ 20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)		≤ 20	未检出	
		邻氨基苯甲醚(90-04-0)		≤ 20	未检出	
		4-氨基偶氮苯(60-09-3)		≤ 20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺(95-68-1)		≤ 20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺(87-62-7)		≤ 20	未检出	
5	纤维含量(公定)(面层)(%)		FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T2910.11-2009	—	棉80.5 聚酯纤维19.5	—
6	纤维含量(底层)(%)		FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	—	聚酯纤维100	—
7	耐水色牢度 (级)	变色	GB/T 5713-2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	
8	耐皂洗色牢度 (级)	变色	GB/T 3921-2008 A (1)	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	

质量
★
检测专



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450



161011110680

检测结果



JST-AW202200182TL

共 5 页 第 4 页

序号	检 验 项 目		测 试 方 法	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
8	耐皂洗色牢度 (级)	沾色[醋纤]	GB/T 3921-2008 A (1)	$\geq 3-4$	4	合格
9	耐摩擦色牢度 (级)	干摩	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	4-5	合格
		湿摩		$\geq 2-3$	2-3	
10	耐酸汗渍色牢度 (级)	变色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	
11	耐碱汗渍色牢度 (级)	变色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[羊毛]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[腈纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[锦纶]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[醋纤]		$\geq 3-4$	4	
12	耐光色牢度 (级)	深色	GB/T 8427-2008 方 法3	≥ 4	符合4	合格
13	耐光、汗复合色牢度(碱性)(级)		GB/T 14576-2009	$\geq 3-4$	3-4	合格
14	洗液沾色程度(级)		FZ/T 73020-2019 GB/T3921-2008 A(1)	≥ 3	3-4	合格

监督抽查
用章



210011113644



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450



161011110680

检测结果



JST-AW202200182TL

共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	测 试 方 法	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
15	起毛起球(级)	GB/T4802.1-2008 (压重780cN, 起毛0 次, 起球600次)	$\geq 3-4$	3-4	合格
备注	“未检出”指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg。				

