



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

## 检验检测报告


Test Report



T T T S - W T 2 2 0 7 1 6 9 0

第1页 共3页

|           |                                                                                                                                         |                      |            |        |            |      |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|------------|------|---|
| 客户提供信息及要求 | 委托单位/地址                                                                                                                                 | 探路者控股集团股份有限公司        |            |        |            | 送样人: | / |
|           |                                                                                                                                         | 北京市昌平区宏福创业园28号       |            |        |            | 电话:  | / |
|           | 生产单位/地址                                                                                                                                 | 台华                   |            |        |            |      |   |
|           |                                                                                                                                         | /                    |            |        |            |      |   |
|           | 样品信息                                                                                                                                    | 样品名称:                | 机织(梭织)面料   |        | 商标:        | 探路者  |   |
|           | 样品总数:                                                                                                                                   | 1块                   |            |        |            |      |   |
|           | 号型规格:                                                                                                                                   | /                    |            | 颜色:    | /          |      |   |
|           | 质量等级:                                                                                                                                   | 合格品                  |            | 安全类别:  | B类         |      |   |
|           | 产品款号或货号:                                                                                                                                | FW10300(TAWWBK91617) |            |        |            |      |   |
| 判定标准:     | GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类)<br>GB/T 32614-2016 户外运动服装 冲锋衣(合格品 II级)<br>GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识<br>T/FM 001-2020 机织面料理化性能要求(合格品) |                      |            |        |            |      |   |
| 样品描述      | 1# 23FW军绿机织物160cm×220cm                                                                                                                 |                      |            |        |            |      |   |
| 检验性质      | 委托检验                                                                                                                                    | 样品接收日期               | 2022-07-14 | 报告发布日期 | 2022-07-19 |      |   |
| 检验日期      | 2022-07-14                                                                                                                              |                      |            | 至      | 2022-07-19 |      |   |
| 执行标准      | 见附页                                                                                                                                     |                      |            |        |            |      |   |
| 检验结论      | 检验结果及符合性见附页。                                                                                                                            |                      |            |        |            |      |   |
| 备注        | 客户声明提供的产品款号所采用物料与被测样品相同。本机构不对客户提供的样品款号与被测样品的关联性负责。<br>拒油性、耐沾污性、静水压、透湿率、表面抗湿性按照Q/CPTLZ 0014.6-2018(TiEF GUARD-X2)判定。                     |                      |            |        |            |      |   |



批准:

单学蕾

审核:

方倩

编制:

徐铭婧



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

## 检验检测报告

Test Report

TTTS-WT22071690

第2页 共3页

| 检测项目                    | 项目描述  | 单位    | 标准值                       | 实测值                                               | 评价 | 执行标准/备注                                                     |
|-------------------------|-------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 1# 23FW军绿机织物160cm×220cm |       |       |                           |                                                   |    |                                                             |
| 纤维含量                    | /     | %     | 涤纶100<br>允差0<br>(不包含贴合部分) | 聚酯纤维100<br>(非纤维物质除外)                              | 符合 | FZ/T 01057.2-2007<br>FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007 |
| 耐水色牢度                   | 变色    | 级     | ≥3-4                      | 4-5                                               | 符合 | GB/T 5713-2013                                              |
|                         | 沾色    | 级     | ≥3-4                      | 羊毛4-5<br>腈纶4-5<br>聚酯4-5<br>锦纶4-5<br>棉4-5<br>醋纤4-5 |    |                                                             |
| 耐皂洗色牢度                  | 变色    | 级     | ≥3-4                      | 4-5                                               | 符合 | GB/T 3921-2008                                              |
|                         | 沾色    | 级     | ≥3-4                      | 羊毛4-5<br>腈纶4-5<br>聚酯4-5<br>锦纶4-5<br>棉4-5<br>醋纤4-5 |    |                                                             |
| 耐摩擦色牢度                  | 干摩擦   | 级     | ≥3-4                      | 4-5                                               | 符合 | GB/T 3920-2008                                              |
|                         | 湿摩擦   | 级     | ≥3(深2-3)                  | 4-5                                               |    |                                                             |
| 耐光色牢度                   | /     | 级     | ≥3                        | >3                                                | 符合 | GB/T 8427-2019                                              |
| 耐汗渍色牢度                  | 变色    | 级     | ≥3-4                      | 4-5                                               | 符合 | GB/T 3922-2013                                              |
|                         | 沾色    | 级     | ≥3-4                      | 羊毛4-5<br>腈纶4-5<br>聚酯4-5<br>锦纶4-5<br>棉4-5<br>醋纤4-5 |    |                                                             |
| 甲醛含量                    | /     | mg/kg | ≤75                       | 未检出<br>(低于检出限20mg/kg)                             | 符合 | GB/T 2912.1-2009                                            |
| pH值                     | 氯化钾萃取 | /     | 4.0~8.5                   | 6.2                                               | 符合 | GB/T 7573-2009                                              |
| 可分解致癌芳香胺染料              | /     | mg/kg | 禁用                        | 未检出<br>(低于检出限5mg/kg)                              | 符合 | GB/T 17592-2011                                             |
| 异味                      | /     | /     | 无                         | 无异味                                               | 符合 | GB 18401-2010                                               |
| 纈裂                      | /     | cm    | ≤0.5                      | 经向: 0.2<br>纬向: 0.2                                | 符合 | GB/T 13772.2-2018                                           |
| 起毛起球                    | /     | 级     | ≥3-4                      | 4                                                 | 符合 | GB/T 4802.1-2008                                            |
| 表面抗湿性                   | 洗前    | 级     | ≥4                        | 4-5                                               | 符合 | GB/T 4745-2012                                              |
|                         | 洗后    | 级     | ≥3                        | 3                                                 |    |                                                             |



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心 (天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

## 检验检测报告

Test Report

TTTS-WT22071690

第3页 共3页

| 检测项目 | 项目描述 | 单位                                       | 标准值         | 实测值     | 评价 | 执行标准/备注                 |
|------|------|------------------------------------------|-------------|---------|----|-------------------------|
| 静水压  | 洗前   | kPa                                      | $\geq 30$   | $> 100$ | 符合 | GB/T 4744-2013          |
|      | 洗后   | kPa                                      | $\geq 20$   | $> 100$ |    |                         |
| 透湿率  | 洗前   | $\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$ | $\geq 3000$ | 9440    | 符合 | GB/T 12704.2-2009<br>B法 |
|      | 洗后   | $\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$ | $\geq 2000$ | 7140    |    |                         |
| 拒油性  | 洗前   | 级                                        | $\geq 4$    | 6.0     | 符合 | GB/T 19977-2014         |
|      | 洗后   | 级                                        | $\geq 3$    | 6.0     |    |                         |
| 耐沾污性 | 洗前   | 级                                        | $\geq 3-4$  | 5       | 符合 | GB/T 30159.1-2013       |
|      | 洗后   | 级                                        | $\geq 3-4$  | 5       |    |                         |